

Capadur UniversalLasur

Koka lazūra tilpumā nemainīgu un mainīgu koka būvdetaļu krāsainam noformējumam un aizsardzībai pret mitrumu un UV stariem ārdarbos. Ūdeni atgrūdoša, pateicoties hidropērļu efektam.



Produkta apraksts

Pielietojums

Tilpumā nemainīgu koka būvdetaļu – logu, durvju, tilpumā ierobežoti mainīgu koka būvdetaļu – spundētu apdares dēļu, logu ailu, vārtu, pildrežģu būvju u.c., kā arī tilpumā mainīgu koka detaļu – dēlīšu, žogu, lubiņu, balkona margu, plāksņu apšuvju utt. krāsainam noformējumam un aizsardzībai pret mitrumu un UV stariem. Paredzēta tikai ārdarbiem, tā kā tās saturā ir krāsas slāņa aizsargvielas (biocidās aizsargvielas) pret pārklājamās virsmas apaugumu ar pelējuma sēnīti.

Norāde: Krāsas slāņa aizsargvielas (biocidās aizsargvielas) var uz kādu laiku aizkavēt virsmas apaugšanu ar sēnīti. Uz virsmām ar ekstrēmu noslogojumu var rasties priekšlaicīgs apaugums. Krāsas slāņa aizsargvielas (biocidās aizsargvielas) nenovērš patiesos pelējuma cēloņus. Tās efektivitātes ilgumu nevar iepriekš noteikt, jo tas ir atkarīgs no attiecīgā objekta bioloģiskā noslogojuma.

Lazūra nav paredzēta koka būvdetaļām, kam ir tieša saskare ar zemi. Āra logus un ārdurvis var apstrādāt no visām pusēm ar Capadur UniversalLasur. Capadur UniversalLasur ir dekoratīvs pārklājums ar aizsardzības funkciju pret mitrumu un UV starojumu. Pirms tādu koksnes materiālu plāksnīšu kā masīvkoka plāksnes vai laminētu saplākšņu pārklāšanas ievērot BFS atgādnes Nr. 18 atkāpi 2.2.3 ff.

Īpašības

- piemērota tilpumā nemainīgām, ierobežoti mainīgām un mainīgām koksnes būvdetaļām
- šķīdinātājs bez aromāta
- plānkārtas
- ar atvērtām porām
- laba difūzijas spēja
- laba aizsardzība pret UV staru iedarbību
- ūdeni atgrūdoša, pateicoties hidropērļu efektam
- ar virskārtas aizsargslāni pret pelējuma sēnīšu veidošanos;
- laba aizsardzība pret atmosfēras ietekmi
- tiksotropa un ar aizsardzību pret pilēšanu
- viegla un vienkārša iestrāde
- viegli pielietojama remontdarbos

Materiāla bāze

Alkīda sveķi ar vāja aromāta šķīdinātājiem.

Iepakojums

375 ml ne visos krāsu toņos, 1 l, 2,5 l, 5 l
Speciālie toņi, izmantojot Capalac mix tonēšanu rūpnīcā, arī 25 l

Krāsu toņi

Standarta krāsu toņi: Priede, gaišs ozols, valrieksts, riekstkoks, Palisandrs, Tīks, mahagonija, melnkoks, bezkrāsains, renovācijas krāsu toņi āderēšanas tehnikai. Visus krāsu toņus iespējams savstarpēji samaisīt jebkurā proporcijā.

ColorExpress: Krāsu tonējamās mašīnās ColorExpress (Capalac mix) iespējams atbilstoši krāsu toņu kartei samaisīt 89 īpašos 3D-kolekcijas krāsu toņos, kā arī daudzos citu krāsu kolekciju krāsu toņos.



	<i>Norāde:</i> Dažus krāsu tonus ieteicams pielietot tikai ārdarbos. Vairāk informācijas par to varat saņemt krāsu tonējamo mašīnu ColorExpress vietās. “Bezkrāsainu” Capadur LasurGel izmantot tikai kā grunti zem krāsainās lazūras koka uzsūktspējas izlīdzināšanai, jo pretējā gadījumā netiek nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis pret UV-staru iedarbību.
Spīduma pakāpe	Zīdaini matēta. Spīduma pakāpe atkarīga no koka virsmas īpašībām.
Uzglabāšana	Vēsā vietā Spaiņus turēt cieši noslēgtus.
Tehniskie dati	■ Blīvums: Apm. 0.9 g/cm³

Iestrāde

Piemērotas pamatnes	Neapstrādātas, tilpumā nemainīgas, ierobežoti mainīgas un mainīgas koksnes būvdetaļas.,Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām.mKoksnes mitrums tilpumā nemainīgām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainīgām un mainīgām koksnes būvdetaļām 15 %. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tas ir priekšnoteikums ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem.								
Pamatnes sagatavošana	Jaunas koksnes būvdetaļas: Gludas un ēvelētas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, rūpīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, tādas kā sveķi un sveķu kabatas. Veca neapstrādāta koksne: Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju, rūpīgi notīrīt. Apstrādāta koksne: Alkīda sveķu lazūras noslīpēt un notīrīt. Pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.								
Pārklājuma uzbūve	Iestrāde: Capadur UniversalLasur pirms lietošanas samaisīt. Capadur UniversalLasur tiek iestrādāta ar otu.								
	<table><tr><td></td><td>Tilpumā nemainīgas koka būvdetaļas</td><td>Tilpumā ierobežoti mainīgas koka būvdetaļas</td><td>Tilpumā mainīgas koka būvdetaļas</td></tr><tr><td>Starplājums un nobeiguma pārklājums</td><td>3x Capadur UniversalLasur</td><td>3x Capadur UniversalLasur</td><td>3x Capadur UniversalLasur</td></tr></table>		Tilpumā nemainīgas koka būvdetaļas	Tilpumā ierobežoti mainīgas koka būvdetaļas	Tilpumā mainīgas koka būvdetaļas	Starplājums un nobeiguma pārklājums	3x Capadur UniversalLasur	3x Capadur UniversalLasur	3x Capadur UniversalLasur
	Tilpumā nemainīgas koka būvdetaļas	Tilpumā ierobežoti mainīgas koka būvdetaļas	Tilpumā mainīgas koka būvdetaļas						
Starplājums un nobeiguma pārklājums	3x Capadur UniversalLasur	3x Capadur UniversalLasur	3x Capadur UniversalLasur						
Patēriņš	Uz gludām koksnes virsmāmapm. 80 - 120 ml/m2 vienam klājumam.								
Iestrādes nosacījumi	Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:Vismaz 5 °C.								
Žūšana/ žūšanas laiks	Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 12-16 stundām pārkrāsājama un pēc- 24 stundām izžuvusi. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums augstāks, žūšanas laiks pagarinās. Koksņēm ar koksnes satura vielām (piem., ozols) var būt žūšanas aizkavēšanās. Capadur UniversalLasur pārklājuma uzbūve koksnes pārklāšanai ārdarbos.								

Norādes

Drošības norādes	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu, jo var tikt bojāta zarnu flora. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izmantot tikai, uzklājot ar otu vai rullīti. Veicot slīpēšanu, izmantot putekļu filtru P2. Iestrādes un žūšanas laikā rūpēties par telpu labu ventilāciju. Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēkēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni un ziepēm. Satur butanonoksīmu. neodekānskābes kobalta sāli , Bis(1,2,2,6,6-pentametila- piperidil)sebakatu - var izraisīt alerģiskas reakcijas.
Likvidācija	Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam	Šīnī produktā (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010) Šis produkts satur maksimāli 400 g/l.
Produkta krāsu un laku kods	M-KH02F
Klientu serviss	SIA DAW Baltica Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@daw.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskā informācija TIEX-185 · Sagatavota: novembris 2017

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-185 tulkojums.

SIA DAW Baltica · Mēlužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaāl · Lāike tee 2/1, Peetri kūla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt.