

SOUDATAPE FLEX

Datums: 11/02/15

Lapasuse: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Elastīgām šķiedrām armēts PE
Līmviela	Akrilāts
Saistmateriāls	Silikonizēta plēve
Krāsa	Balta
Ūdens tvaiku caurlaidība (DIN EN ISO 12572)	Sd 20-30 m
Pagarināšanās līdz plīsumam DIN EN 144410	>150%
Stiepes izturība DIN EN 144410	>15 N/cm
Temperatūras noturība	-40°C līdz +70°C
Uzklāšanas temperatūra	+5°C līdz +30°C

Produkta apraksts:

Izturīga pašlīmējoša elastīga šuvju hermetizēšanas lenta ēkas iekšējā zonā

Izmantošanas iespējas:

Savienojuma vietu hermetizēšanai un elastīga savienojuma izveidošanai apkārt caurulēm, kabeļu ejām u.c. to saskares vietās ar konstrukcijām un tvaika barjerām

Raksturojums:

- Aizsargā pret mitruma iekļūšanu
- Līmviela nesatur šķīdinātājus – piemīt augtas liptspējas īpašības
- Lieliska liptspēja ar visām plēvēm, lentām, koksni, alumīniju
- Augsta temperatūras noturība

Uzglabāšana:

12 mēneši neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā, neatvērtā iepakojumā temperatūrā no +15°C līdz +30°C. pie maksimālā relatīvā gaisa mitruma 65%

Izmērs un krāsa:

Krāsa: balta

Izmērs: platums 60 mm 25 m rullis (kartona kārbā 10 gab.)

Virsmas:

Visas parastās celtniecības un būvniecības virsmas, izņemot teflonu un bitumenu

Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, attaukotām

Gruntēšana nav nepieciešama

Rekomendējams liptspējas tests

Uzklāšana:

Pēc daļējas aizsargplēves noņemšanas spēcīgi piespiest līmējamajai virsmai. Spēcīgākai piespiešanai izmantojiet rullīti

Izvairīties no kroku veidošanas

Uzklāšanas temperatūra +5°C līdz +30°C

Attīrīšana: ar ūdeni un ziepēm

Labošana: ar to pašu materiālu

Drošības ieteikumi:

Ievērojiet parasto rūpniecisko darba higiēnu

Vairāk par produktu lasiet drošības datu lapā

Piezīmes:

Neuzklāt lentu pie apkārtējās gaisa temperatūras kas zemāka par +5°C

Nepielietot uz sasalušām virsmām, vai klātām ar kondensātu

Strādājot ar lentu aukstos laika apstākļos, sākeri ar darba virsmu var uzlabot, noturot lentu siltās telpās vismaz 12 stundas

Veicot savienojumu, noteicošais liptspējai un noturībai ir darba laikā pielietotais piespiešanas spēks, nevis ilgums