

SOUDATAPE CONNECT

Datums: 11/02/15

Lapasuse: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Pašlīmējošs ūdensizturīgs papīrs
Līmviela	Akrilāts
Saistmateriāls	Silikonizēta plēve
Krāsa	Dzeltena
Ūdens tvaiku caurlaidība (DIN EN ISO 12572)	Sd 0.3 - 2 m
Pagarināšanās līdz plīsumam DIN EN 144410	>5%
Stiepes izturība DIN EN144410	>70 N/cm
Temperatūras noturība	-40°C līdz +100°C
Uzklāšanas temperatūra	+5°C līdz +40°C

Produkta apraksts:

Ūdens izturīga pašlīmējoša lēta tvaika barjeras izveidošanai ēkas iekšējā zonā, apakšējiem savienojumiem

Visas parastās celtniecības un būvniecības virsmas, izņemot teflonu - PTFE un bitumenu
Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, attaukotām
Gruntēšana nav nepieciešama
Rekomendējams liptspējas tests

Izmantošanas iespējas:

- Tvaika barjeru savienošanai ēku jumtos
- Dažādu šuvju hermētiskai pārklāšanai
- Nelielu caurumu aizsegšanai, noblīvēšanai

Raksturojums:

- Atgrūž ūdeni
- Iekšdarbiem
- Līmviela nesatur šķīdinātājus – piemīt augtas liptspējas īpašības
- Lieliska liptspēja ar visām plēvēm, lentām, koksni, alumīniju
- Augsta temperatūras noturība
- Augsta mitruma izturība
- Viegli noplēšama no rullļa

Uzglabāšana:

12 mēneši neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā, neatvērtā iepakojumā temperatūrā no +15°C līdz +30°C

Izmērs un krāsa:

Krāsa: dzeltena. Izmērs: platums 60 mm 40 m rullis (kartona kārbā 5 gab.)

Virsmas:**Uzklāšana:**

Pēc daļējas aizsargplēves noņemšanas spēcīgi piespiest līmējamajai virsmai. Spēcīgākai piespiešanai izmantojiet rullīti

Izvairīties no kroku veidošanas

Uzklāšanas temperatūra +5°C līdz +30°C

Attīrīšana: ar ūdeni un ziepēm

Labošana: ar to pašu materiālu

Drošības ieteikumi:

Ievērojiet parasto rūpniecisko darba higiēnu

Vairāk par produktu lasiet drošības datu lapā

Piezīmes:

Neuzklāt lentu pie apkārtējās gaisa temperatūras kas zemāka par +5°C

Nepielietot uz sasalušām virsmām, vai klātām ar kondensātu

Strādājot ar lentu aukstos laika apstākļos, saķeri ar darba virsmu var uzlabot, noturot lentu siltās telpās vismaz 12 stundas

Veicot savienojumu, noteicošais liptspējai un noturībai ir darba laikā pielietotais piespiešanas spēks, nevis ilgums