



HK-Lasur

Dekoratīva, premium klases koksnes aizsardzības glazūra uz
šķīdinātāja bāzes koksnes izstrādājumiem ārā



Krāsu tonis	Pieejamība					
	Skaits paletē	672	200	96	30	22
	VPE	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	10 l	20 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	01	03	05	10	20
	Preces Nr.					
pinie/lārche (RC-260)	2250	■	■	■	■	■
teak (RC-545)	2251	■	■	■	■	■
ebenholz (RC-790)	2252	■	■	■	■	■
kastanie (RC-555)	2253	■	■	■	■	■
tannengrün (RC-960)	2254	■	■	■	■	■
mahagoni (RC-565)	2255	■	■	■	■	■
palisander (RC-720)	2256	■	■	■	■	■
nussbaum (RC-660)	2260	■	■	■	■	■
farblos	2261	■	■	■	■	■
kiefer (RC-270)	2262	■	■	■	■	■
eiche rustikal (RC-360)	2263	■	■	■	■	■
eiche hell (RC-365)	2264	■	■	■	■	■
hemlock (RC-120)	2266	■	■	■	■	■
weiß (RC-990)	2268	■	■	■	■	■
salzgrün (RC-965)	2292	■	■	■	■	■
Īpašās krāsas*/ Sonderfarbtöne*	2267		■	■	■	■
* Minimālais pasūtījums 2,5 l						



Patēriņš



Apm. 100 ml/m² katrā darba solī, nepieciešami vismaz 2 slāņi

Ēvelētiem vai ļoti blīviem kokmateriāliem iesūkšanas spēja ir mazāka, un, iespējams, ka jāuzklāj vēl 3. reizi

Izmantošanas jomas



- Kokmateriāli ārpus telpām
- Koksne bez saskares ar zemi
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru (tikai gruntēšanai): piem., logi un durvis
- Pamata pārklājums, starppārklājums, noslēdzošais pārklājums
- Nav piemērots uzklāšanai uz grīdas virsmām (terasēm, koka platformām utt.)

Īpašības



- Trīs vienā: impregnēšana, gruntēšana un lazūrpārklājums
- Koksnes aizsardzība pret mitrumu un UV starojumu
- Impregnēšanas efekts: koksnes piesātinājums pret mitrumu
- Atklāta difūzijas aizsargplēve: mitrums var izklūt
- Hidrofobizējošs: mitras virsmas ātri izžūst
- Samazina kopā ar konstruktīvu koksnes aizsardzību puvuma veidošanas risku
- Palielināts cieta daļiņu daudzums, kas aizsargā pret lapseņu nodarīto kaitējumu
- Krāsa, aizsargāta pret pelējumu, aļģēm un zilēšanu
- Nav nepieciešams slīpēt pirms vēlākas apstrādes
- Lazūras pārklājums plānā kārtā
- Spilgti krāsu toņi
- Neatslāņojas
- Krāsu toņus var savstarpēji jaukt

Izstrādājuma dati

Saistviela	alkīdsveķi
Blīvums (20 °C)	apt. 0,87 g/cm ³
Viskozitāte (20 °C)	apt. 80 s ISO 2431/3 mm
Smarža	Gaismiturīgi, ļoti caurspīdīgi pigmenti
Spīduma pakāpe	Zīds matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- [Dauerschutz-Lasur UV \(2234\)](#)
- [Hirnholzschutz \(1900\)](#)

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%
- **Sagatavošana**
Pilnībā notīriet iepriekšējo krāsu (piem., biezo lazūras pārklājumu vai krāsu), mizu, atplisumus, netīrumus.
Noņemiet vaļīgus vai atplisušus zarus, kā arī atklātas sveķu vietas, notīriet tās ar piemērotu līdzekli (piem., šķīdinātāju V 101, šķīdinātāju otu mazgāšanai).



Ja iespējams, pirms krāsošanas gludas un ēvelētas koka virsmas noslīpējiet un notīriet putekļus, lai krāsojums labāk iesūktos.

Nemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Kvalificēti profesionāli uzņēmumi: pārklāšana, iegremdēšana, pārliešana, smidzināšana tikai noslēgtās iekārtās.

Uzklājiet šķiedras virzienā.

Kad pārklājums nožuvis, uzklājiet 2. reizi.

Ozola koksnei iesakām papildus uzklāt bezkrāsainu pamatpārklājumu.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.

Ja vēlaties pārklāt ar cita veida pārklājumiem, iesakām pārbaudīt, vai krāsojuma slāņiem ir laba saķere.

Bezkrāsaino, balto un hemlokegļes toni izmantojiet tikai ārējām virsmām, kas tieši nav pakļautas laikapstākļu iedarbībai, piemēram, vietām zem jumta pārkarēm, vai arī gruntēšanai.

Koksnēm, kurām ir daudz sastāvdaļu, piem., ozolam, sarkanajam ciedram, Afzelia, sarkankokam u.c., nokrišņi var izskalot ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas. Tādējādi uz gaišas krāsas mūrējuma vai apmetuma varētu veidoties krāsojums.

Iesakām iepriekš izmēģināt arī uz citiem koksnes veidiem.

Apakšējās šķērsām šķiedrai zāgētās virsmas iezāģējiet, lai veidotos mala pilēšanai.

Kokmateriālu galu un griezumu virsmas pēc tam jāaizsargā pret mitrumu, veicot divkārtu pārklājumu ar gala virsmu aizsarglīdzekli.

Ar katru nākamo uzklātās lazūras kārtu krāsas tonis kļūst intensīvāks, un spīdums palielinās.

■ Žūšana

Aptuveni 12 stundas 20 ° C temperatūrā un 65% relatīvajā mitrumā.

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

Lai gan virsma pieskaroties ir sausa, tomēr sliktāk gaistošo šķīdinātāju dēļ vēl vairākas dienas virsma satverot var būt lipīga.

Šī īpašība nav uzskatāma par nepilnību!

Nodrošinot maksimālu gaisa cirkulāciju, šo šķīdinātāju iztvaikošana paātrinās.

■ Izmantošanai

Gatava lietošanai

Norādījumi

Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skuju koku koksni, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saīsinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.




Darba instrumenti/tīrīšana



Dabīgu saru suka, virsmas suka

Tīriet instrumentus tūlīt pēc lietošanas ar šķīdinātāju un otu tīrīšanas līdzekli. Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Neatvērtajā oriģinālajā traukā, ko uzglabā vēsā, sausā un aizsargā no sala vietā, vismaz 36 mēnešus.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

Satur kā "apstrādāts produkts" biocīdo produktu (plēves aizsardzības līdzekli) ar biocīdo aktīvo sastāvdaļu 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts, lai aizsargātu plēvi no mikroorganismu (aļģu, pelējuma uc) invāzijas. Noteikti ievērojiet apstrādes norādījumus!

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 400 g/l (2010). Šis produkts satur < 400 g/l GOS.



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.