



POLYX®-OIL TINTS

Pārbaudīta un uzticama Polyx®-eļļa krāsu variācijās!



3040
Balts uz
ozola



3067
Gaiši
pelēks uz
ozola



3071
Medus uz
ozola



3072
Dzintars
uz ozola



3073
Zeme uz
ozola



3074
Grafīts uz
ozola



3075
Melnas uz
ozola



PRODUKTA APRAKSTS

Caurspīdīgs, pusmatēts koka apdares materiāls, kas unikālā veidā apvieno dabīgo eļļu un vasku priekšrocības vienā produktā.

Osmo Polyx®-eļļa, tonēta ir izturīga pret netīrumiem, ūdeni un nodilumu un tā nogludina virsmu.

Salīdzinājumā ar parastajiem apdares materiāliem, augu sastāvdaļu izmantošana veido daudz vienmērīgāki tonēti un harmoniskāku izskatu.

Vienkārša uzklāšana – bez grunts vai starpslīpēšanas – tas taupa laiku un naudu.

Piemērota kokam; mikroporainā virsma ļauj koksnei elpot un samazina piebriešanu un sarukšanu. Izturīgs pret vīna, alus, kolas, kafijas, tējas, augļu sulas, piena un ūdens iedarbību saskaņā ar DIN 68861-1C – neveido ūdens plēkus.

Kad nožuvis, apdares materiāls ir drošs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem un tas ir piemērots bērnu rotaļlietām atbilstoši EN 71.3 (Eiropas standarts) un ir izturīgs pret siekalām un sviedriem saskaņā ar DIN 53160 (Vācijas industriālais standarts).

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Osmo Polyx®-eļļa, tonēta ir lieliski piemērota visu koka grīdu aizsardzībai un apdarei, piemēram, masīvkoka un dēļu grīdai, bloku rindas, OSB un korķu grīdām, kā arī mēbelēm. Tā ir ieteicama tikai gaišām koku sugām.

SASTĀVDAĻAS

Uz dabīgo augu eļļu un vasku bāzes (saulespuķu eļļa, sojas eļļa, saflora eļļa, karnauba vasks un kandelilla vasks) parafīns, dzelzs oksīds un organiskie pigmenti, titāna dioksīds balts pigments, sikatīvi (žūšanas piedevas) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaiņspirts (nesatur benzolu). Produkts

atbilst ES regulai (2004/42/EK) saskaņā ar GOS saturu maks. 500 g/l (Cat. A/i (2010)).

Sīkāks sastāvdaļu izklāsts pieejams pēc pieprasījuma.

TEHNISKIE DATI

Īpatsvars: 0.90-0.95 g/cm³

Viskozitāte: 30-45s DIN EN ISO 2431/4 mm, tiksotropa. Smarža: vāja/maiga, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temp. >60°C atb. DIN EN ISO 2719

GLABĀŠANA

Līdz 5 gadiem un ilgāk, ja tvertni glabā sausumā un cieši noslēgtu. Ja sabiezējusi sala ietekmē, pirms lietošanas turēt 24-36 stundas istabas temperatūrā.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Koka virsmai ir jābūt tīrai, sausai un nenasalušai (mitruma saturs maks. 18%).

Osmo Polyx®-eļļa, tonēta ir gatava lietošanai, neatšķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt.

Rūpīgi notīrīt vecus mikroporainus krāsojumus. Vecas krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Vispārīgs nosacījums ir putekļu maskas valkāšana slīpēšanas laikā. Nelielām plaisām, lielākiem salaidumiem vai caurumiem kokā izmantot (Osmo Wood Filler).

Slīpējiet koka virsmas uzmanīgi. Sāciet ar raupju smilšpapīru – noslēdzošā slīpēšana grīdām P120-150, mēbelēm P180-240. Pirms virsmas eļļošanas, notīriet slīpēšanas putekļus ar slotu vai putekļsūcēju.

Apstrādāto virsmu, visa cita starpā, ietekmē koka dabīgās īpašības. Tāpēc vienmēr ir jāveic izmēģinājuma uzklāšana, it sevišķi uz nezināmām virsmām.



UZKLĀŠANAS PAŅĒMIENI

Caurspīdīgi tonēta:

Plānā un vienmērīgā kārtā uzklājiet uz tīras un sausas koksnes tās šķiedru virzienā ar Osmo dabīgo saru otu vai Osmo mikrošķiedru rullīti, Osmo grīdas otu 150 mm un labi noklājiet.

Ļaut nožūt apm.24 stundas, nodrošinot labu ventilāciju. Ja nepieciešama spēcīgāka krāsas intensitāte, atkārtojiet procesu (bet ne vairāk kā 2 kārtas).

Gaiši tonēta krāsojuma efekts:

20 minūšu laikā pēc uzklāšanas, noslaukiet produktu koka šķiedras virzienā ar lupatiņu vai balto pulēšanas spilventiņu. Ļaut nožūt apm.24 stundas, nodrošinot labu ventilāciju. Intensīvs tonējums:

Šim nolūkam iesakām Osmo Wood Wax Finish.

Svarīgi: Grīdu vismaz vienreiz apstrādājiet ar Polyx®-eļļu, tonēta.

Pēc pilnīgas nožūšanas, uzklājiet segkārtu ar Osmo Polyx®-eļļu.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Ar Osmo Brush Cleaner (nesatur aromātiskus savienojumus).

ŽŪŠANAS LAIKS

Apm. 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. Pēc 2-3 nedēļām, virsma ir pilnībā sacietējusi.

PATĒRIŅŠ

1 litrs nosedz apm. 30 m² ar vienu kārtu.

Produkta patēriņš ir ļoti atkarīgs no koksnes īpašībām. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/zāģētām virsmām. Citas virsmas var novest pie mazākas segtspējas.

IEVĒROT

Eļļas izceļ koka dabīgo krāsas toni (ilgstoša slapjuma efekts). Pārāk bagātīga produkta uzklāšana un nepietiekama ventilācija, paildzina žūšanas laiku.

Tumšām un ekstraktiem bagātām cietkoksnēm (piem., Wenge, Mahogany, Merbau utt.), iesakām uzklāt Osmo Wood Wax Finish, bezkrāsains, ļoti plānā kārtā. Ieteicama ir izmēģinājuma uzklāšana.

Korķa grīdām, to augstās absorbēšanas spējas dēļ, pārliecinieties, ka koka apdares materiāls tiek uzklāts īpaši plānā kārtā. Korķa gadījumā ir jārēķinās ar ilgākiem žūšanas laikiem.

Uzmanību: Skapju iekšpusē un atvilktnēs uzklāt

maks. vienu plānu kārtu ar lupatiņu.

Koka virsmas, kas apstrādātas ar Polyx®-eļļu, tonētu, ir viegli kopjamas. Raupjus netīrumus novāciet ar slotu vai putekļu sūcēju. Tīrīšanai, mazgāšanas ūdenim pievienojiet Osmo Wash and Care un tīriet virsmu ar mitru (ne slapju!) slotu.

Svarīgi: Grīdu vismaz vienreiz apstrādājiet ar Polyx®-eļļu, tonēta. Jebkuru otas triepienu var noņemt ar nelietotu sausu mikrošķiedras rullīti 30 minūšu laikā pēc uzklāšanas. Pēc pilnīgas nožūšanas, uzklājiet segkārtu ar Osmo Polyx®-eļļu.

UZMANĪBU

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas un apģērba. Satur 2-butanona oksīmu. Var radīt alerģisku reakciju. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta tvertni vai etiķeti. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Brīdinājums: Izmazgāt katru lupatiņu, kas piesūcināta ar šo produktu uzreiz pēc lietošanas vai glabāt hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). Nožuvušais apdares materiāls ir klasificēts kā B2 (normāla uzliesmojamība) saskaņā ar DIN 4102 noteikumiem. Drošības datu lapa pēc pieprasījuma.

LIKVIDĒŠANA

Pārpalikušā produkta un pilnībā iztukšota iepakojuma izvietošana saskaņā ar vietējiem oficiāliem norādījumiem (atkritumu koda numurs 08 01 11). Otrreizēji pārstrādāt var tikai pilnībā iztukšotas tvertnes.

KRĀSU TOŅI

3040 Balts
3067 Gaiši pelēks
3071 Medus
3072 Dzintars
3073 Zeme
3074 Grafīts
3075 Melns

TVERTŅU TILPUMI

0.75 L; 2.50 L; 10 L; 25 L

Iepriekšminētā informācija ir sniegta balstoties uz mūsu labākajām zināšanām, bet tā neuzliek nekādas saistības.

Versija 06/15