

MOVILAT BASE

AKRILA ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA

Stipri matēta krāsa sienām un griestiem



- Stipri matēta krāsa
- Mitrumizturīga
- Ātri žūstoša
- Viegli uzklājama
- Izmantojama gan kā grunts, gan kā virskārta

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša krāsa, kas izmantojama gan virsmas gruntēšanai pirms krāsošanas ar ūdens dispersiju krāsām MOVILAT 3, MOVILAT 4, MOVILAT 7, MOVILAT 12, MOVILAT 25, NUOVAMAT, LATEKSIL, LATEKSIL 3, LATEKSIL 5, gan virskārtai. Veido mitrumizturīgu pārklājumu. Tonējama gaišos krāsu toņos.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Krāsa paredzēta griestu un sienu krāsošanai sausās telpās ar vidēju ekspluatācijas slodzi (dzīvojamās telpās, birojos un tml.). Lietojama apmetuma, betona, ķieģeļu un ģipškartona krāsošanai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos, izmantojot RILAKOLOR tonēšanas sistēmu.
<u>Spīdums:</u>	Stipri matēta
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	1 stunda
<u>Noturība pret mitru berzi:</u>	III. klase EN 13300 (ISO 11998)
<u>Patēriņš:</u>	8÷12 m ² /l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5 ⁰ C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 3.6 l; 9 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Jānotīra putekļi, netīrumi, krīts, agrāk krāsotā līmes krāsa vai atlobījusies cita tipa vecā krāsa. Ar eļļas vai alkīdu krāsām krāsotās virsmas apstrādāt ar smilšpapīru līdz viegla matējuma sasniegšanai.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

MOVILAT BASE izmantojama gan virsmas gruntēšanai, gan arī kā patstāvīgs pārklājums.

KRĀSOŠANA:

Uz iepriekš nekrāsotām virsmām uzklāj 2 kārtas. Pirmās kārtas uzklāšanai krāsu ieteicams atšķaidīt ar ūdeni līdz 10%. Iepriekš krāsotām virsmām ieteicama 1–2 kārtu uzklāšana. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par + 5°C un ne augstākai par + 30°C.

VIRSMAS KOPŠANA:

Virsmas tīrīšanu vēlams uzsākt ne ātrāk kā pēc 1 nedēļas kopš uzklāšanas. Tīrīšanu var veikt ar tīrā ūdenī vai vāji sārmainā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatu vai sūkli. Noslēgumā virsmu vēlams notīrīt ar tīrā ūdenī samērcētu sūkli.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.



0.9l, 3.6l, 9l



8÷12 m²/l



1 h

RILAKOLOR
(A BĀZE)