

# AUREKS 60

## PUSSPĪDĪGA URETĀNALKĪDA EMALJA GRĪDU KRĀSOŠANAI



- Ātri žūstoša
- Nodilumizturīga
- Augsta pārklājuma cietība
- Koka un betona grīdām

### RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša, nodilumizturīga uretānalkīda emalja. Salīdzinājumā ar klasiskajām alkīdu emaljām AUREKS 60 nodrošina paātrinātu žūšanu, augstāku pārklājuma cietību un nodilumizturību.

### LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta koka un betona grīdu krāsošanai iekšdarbos.

| <u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Krāsa:</u>                               | Balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos, dzeltenbrūna, sarkanbrūna, pelēka un C bāze, tonējama tumšos krāsu toņos. |
| <u>Spīdums:</u>                             | Pusspīdīga                                                                                                             |
| <u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>      | 6 stundas                                                                                                              |
| <u>Patēriņš:</u>                            | 8÷10 m <sup>2</sup> /l vienai kārtai.                                                                                  |
| <u>Šķīdinātājs:</u>                         | Vaitspirts, VAITSOL.                                                                                                   |
| <u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u> | Ota, veltnītis, smidzinātājs.                                                                                          |
| <u>Glabāšanas laiks:</u>                    | 48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.                                                           |
| <u>Iepakojums:</u>                          | 0.9 l; 2.7 l; 10 l.                                                                                                    |

## LIETOŠANA:

### KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas emalju rūpīgi samaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaida līdz darba viskozitātei ar šķīdinātāju līdz 7% no emaljas tilpuma.

### VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Koka virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem.

Betonam jābūt viendabīgam, un ideālā gadījumā tas nedrīkst saturēt modificējošas piedevas (polimēru dispersijas, cietēšanas paātrinātājus, hidrofbizējošas piedevas u.c.). Minētās piedevas var negatīvi ietekmēt emaljas adhēziju. Tādēļ gadījumā ja betona pamatnes precīzs sastāvs nav zināms, nepieciešams

veikt pārbaudes krāsojumu uz neliela eksperimentāla laukuma ar sekojošu adhēzijas mehānisku pārbaudi. Betona absolūtajam mitrumam jābūt ne lielākam par 4%.

Jaunas betona virsmas drīkst krāsot ne ātrāk kā pēc 28 dienu cietēšanas. No betona virsmas pirms krāsošanas jānotīra kaļķa piens (skat. [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) *Betona virsmu sagatavošanas instrukciju*).

Veicot uzklāšanu uz agrāk krāsotām virsmām nepieciešams pārbaudes krāsojums uz neliela laukuma starpslāņu adhēzijas novērtēšanai. Uzklājot AUREKS 60 uz grīdām, kas agrāk krāsotas ar alkīdu emaljām, nepieciešama krāsojamās virsmas apstrāde ar smalku smilšpapīru nolūkā uzlabot starpslāņu adhēziju.

Visos gadījumos virsmas jāattīra no netīrumiem un putekļiem.

### **KRĀSOŠANA:**

Emalju uzklāj uz tīrām sausām virsmām 2 kārtās ar otu vai veltnīti. Otrās kārtas uzklāšanu atļauts veikt ne ātrāk kā pēc 7 stundām +20°C temperatūrā, jeb pēc 9 stundām +10°C temperatūrā. Ieteicamais starpkārtu žāvēšanas laiks – ne ilgāk par 7 dienām. Ja nākošās kārtas uzklāšanu nepieciešams veikt pēc vairāk nekā 7 dienu žāvēšanas, tad nepieciešama krāsojamās virsmas apstrāde ar smalku smilšpapīru nolūkā uzlabot starpslāņu adhēziju.

### **INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:**

Instrumentu mazgāšanai izmantot vaiņspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL.

### **DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:**

Satur vaiņspirtu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns / karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtnē vidē. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noņemt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ duša. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.



0.9l, 2.7l, 10l,  
9.9l (A bāze);  
0.85l, 2.55l,  
9.5l (C bāze)



8÷10 m<sup>2</sup>/l



6 h



VAITSOL,  
VAITSPIRTS



RILAKOLOR  
(A, C BĀZE)

