



Balta pusmatēta

ALKĪDA EMALJA

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai iekšdarbos.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- krāsa

Balta

- spīdums

Pusmatēta

- žūšanas laiks 20°C temperatūrā:

Ne vairāk par 24 stundām

LIETOŠANA:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt, nepieciešamības gadījumā līdz darba viskozitātei atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz 5 tilpuma %. Uzklāj uz tīrām sausām virsmām 1 ÷ 2 kārtās ar otu vai veltnīti. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C, relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85 %.

PATĒRINŠ:

9 – 10 m²/l katrai kārtai.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

Vaitspirts, VAITSOL. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu mazgāšanai.

GLABĀŠANAS LAIKS:

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur vaitspirtu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.