

ELVI

TEHNISKO DATU LAPA

FACADE DEKOR PUTZGRUND

Reljefa adhēzijas gruntskrāsa zem dekoratīvā apmetuma un faktūrkrāsām

ĪPAŠĪBAS

- Ļoti augsta adhēzija ar uzsūcošām un blīvām minerālām virsmām
- Veido reljefu virsmu, kas uzlabo saķeri ar dekoratīvo apmetumu un faktūrkrāsām
- Nostiprina pamatni
- Samazina un izlīdzina pamatnes mitruma uzsūci – atvieglo apmetumu, špaktelmasu, struktūrkrāsu uzklāšanu, samazina to patēriņu
- Tvaiku caurlaidīga
- Nesatur organiskos šķīdinātājus
- Minimāla smarža
- Baltā krāsā, augsta pārklāšanas spēja, tonējama ar pigmentu pastām
- Izturīga pret atmosfēras iedarbību
- Āra darbiem un iekšdarbiem

TIPS

Lietošanai gatava gruntskrāsa uz akrila polimēra bāzes.

PIELIETOŠANA

Izmanto minerālu pamatņu (iekšdarbos, ārdarbos) sienu un griestu gruntēšanai pirms plānkārtas dekoratīvā apmetuma , struktūrkrāsas uzklāšanas.

PIELIETOŠANAS OBJEKTI

Betona virsmas, apmetums, ķieģelis, koka skaidu, ģipškartona plāksnes, glancētas un krāsotas virsmas.

TEHNISKIE PARAMETRI

Sastāvs	akrila polimēra dispersija, karbonāta pildvielas (max frakcija 0,2mm), pigmenti, modificējošas piedevas
Tonis	balts

Agregātstāvoklis	viskoza masa
Viskozitāte, mPa.s	10 100 RV; sp.06,07; 20rpm
Blīvums 23°C, g/cm ³	1,55+/-0,05
pH	8 – 9
Sausais atlikums, masas %	67+/-1
GOS/VOC, g/l	<10
Sārma izturība	uz sārma izturīga polimēra bāzes
Žūšanas laiks pie 23°C, w50% , stundas	4 - 6
Minimālā plēves veidošanās temp. °C	5
Adhēzija(betons) pēc 24 st. žūšanas pie 23°C	2,3 MPa; LVS EN 15824:2009; EN 1542
Ūdens caurlaidība(absorbēcija)	W2: < 0,5 kg/m ² /24h ;LVS EN 15824:2009; EN 1062-3
Tvaika caurlaidība	205 g/(m ² *24 h) ;PN-C/81913:1998
Bīstamo vielu izdalīšana	nav

UZGLABĀŠANA

Derīguma termiņš pēc izgatavošanas - 12 mēneši cieši noslēgtā traukā pie temperatūras °C :+5 - +30. Nesasaldēt!

IEPAKOJUMS - 1l(1,5kg), 5l(5kg), 10l(15kg) plastmasas spaiņi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt nesošai, sausai, tīrai, bez putekļiem un atslāņojušiem nestipriem krāsas vai cita materiāla slāņiem. Porainas, vecas/drūpošas virsmas vispirms jāapstrādā ar ELVI dziļo grunti A-05 vai ELVI Dziļo PROFGRUNTI.

UZKLĀŠANA

Darbus veikt pie pamatnes temperatūras no +5°C - +25°C. Pirms lietošanas sastāvu rūpīgi jāapmaisa, neatšķaidīt ar ūdeni. Atkarībā no vēlamās faktūras uzklāj uz virsmas ar otu vai rullīti(reljefa faktūra). Neuzklāt uz sasalušām virsmām.

Turpmākos apdares darbus veikt tikai pēc gruntskrāsas pilnīgas nožūšanas. Patēriņš

1 kg/3-5m². Instrumentus nomazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas.

Nožuvušas grunts pilienus var notīrīt ar organisku šķīdinātāju.

MARĶĒŠANA

EUH208 Satur biocīdu maisījumu:5-hlor-2-metilizotiozol-3(2H)-ona (EC nr.247-500-7)un 2-

metilizotiozol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Produkts nav bīstams apkārtējai videi un dzīvjiem organismiem. Sargāt no bērniem.

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot lietot aizsargbrilles/ aizsargcimdus/specapģērbu. Ja nokļūst uz ādas, nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja nokļūst acīs: Izskalot acis zem ūdens strūklas. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu apkārtējā vidē un ūdens tilpnēs.

UTILIZĀCIJA

Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai paredzētos konteineros. Pēc izžūšanas materiāla atlikumus var utilizēt ka celtniecības atkritumus vai sakaltušas krāsas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

TRANSPORTĒŠANA

Nav transportēšanas ierobežojumu. Nesasaldēt.

SIA "SABĪNE – E", Mežrozīšu iela 29, Rīga, LV 1016.

E-pasts: administracija@sabine-e.lv

20.12.2021.