

ELVI

TEHNISKO DATU LAPA

BETONGRUNT

ĪPAŠĪBAS

- Ļoti augsta adhēzija ar gludām, blīvām, vāji uzsūcošām virsmām
- Veido raupju virsmu, kas uzlabo saķeri ar apdares materiāliem
- Nostiprina pamatni
- Samazina un izlīdzina pamatnes mitruma uzsūci
- Tvaiku caurlaidīga
- Nesatur organiskos šķīdinātājus
- Minimāla smarža
- Izturīga pret atmosfēras iedarbību
- Āra darbiem un iekšdarbiem

TIPS

Lietošanai gatava kvarca grunts uz akrila polimera bāzes.

PIELIETOŠANA

Izmanto pamatņu gruntēšanai pirms apmešanas, flīzēšanas, līmēšanas uz vecām flīzēm, izlīdzinošā vai dekoratīvā apmetuma uzklāšanas.

PIELIETOŠANAS OBJEKTI

Dzelzbetona, betona elementi un konstrukcijas, ķieģelis, keramiskie bloki, koka, koka skaidu, finiera plāksnes, ģipškartons, glancētas un krāsotas virsmas.

TEHNISKIE PARAMETRI

Ķīmiskais sastāvs	akrila polimēra dispersija, kvarca smiltis, pigmenti, pildvielas, piedevas
Agregātstāvoklis	viskoza masa (9 250 mPa.s)
Tonis	balta vai sarkana
Blīvums, g/cm ³	1,45+/- 0,05
pH	8 – 9
Kvarca graudu frakcija, mm	0 – 1

Sausais atlikums, masas %	56
GOS/VOC, g/l	<5
Žūšanas laiks pie 23°C, w50% , stundas	6
Minimālā plēves veidošanās temp. °C	5
Adhēzija pēc 24 st. žūšanas pie 23°C, MPa	2,6
Adhēzija pēc mērcēšanas ūdenī 24 st.,MPa	2,1
Ūdens caurlaidība, kg/m ² /24st.	< 0,100
Ūdens tvaiku caurlaidība, g/(m ² *24h)	194
Bīstamo vielu izdalīšana	nav

UZGLABĀŠANA

Derīguma termiņš pēc izgatavošanas 12 mēneši cieši noslēgtā traukā pie temperatūras +5°C - +30°C. Nesasaldēt!

IEPAKOJUMS - 1l(1,4kg), 3l(4kg), 5l(7kg), 10l(14kg) plastmasas spaiņi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem un atslāņojušiem nestipriem krāsas vai cita materiāla slāņiem. Vecas/drūpošas virsmas pirms Betongrunts uzklāšanas jāapstrādā ar ELVI dziļo grunti A-05 vai ELVI Dziļo PROFGRUNTI.

UZKLĀŠANA

Darbus veikt pie pamatnes temperatūras no +10 °C - +30 °C. Pirms lietošanas sastāvu rūpīgi jāapmaisa. Uzklāj uz virsmas ar otu vai rullīti. Notraipītas virsmas (logu stikli, palodzes, grīda u.c.) nomazgāt ar ūdeni, kamēr grunts nav nožuvusi. Turpmākos apdares darbus veikt tikai pēc grunts pilnīgas nožūšanas. Patēriņš 250 – 300 g/m². Instrumentus nomazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas.

MARĶĒŠANA

EUH208 Satur biocīdu maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiozol-3(2H)-ona (EC nr.247-500-7) un 2-metilizotiozol-3(2H)-ona (EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Produkts nav bīstams apkārtējai videi un dzīvjiem organismiem. Sargāt no bērniem.

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot lietot aizsargbrilles/ aizsargcimdus/ specapgērbu. Ja nokļūst uz ādas, nomazgāt ar

ziepēm un ūdeni. Ja nokļūst acīs: Izskalot acis zem ūdens strūklas. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu apkārtējā vidē un ūdens tilpnēs.

UTILIZĀCIJA

Plastmasas iepakojumu pēc izmazgāšanas ar ūdeni, ieteicams utilizēt speciālos plastmasai paredzētos konteineros. Pēc izžūšanas materiāla atlikumus var utilizēt ka celtniecības atkritumus vai sakaltušas krāsas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

TRANSPORTĒŠANA

Nav transportēšanas ierobežojumu. Nesasaldēt.

SIA "SABĪNE – E", Mežrozīšu iela 29, Rīga, LV 1016.

E-pasts: administracija@sabine-e.lv