

TEHNISKO DATU LAPA

MITRUMU IZOLĒJOŠA GRUNTS

ĪPAŠĪBAS

- O Sienām, griestiem, grīdām
- O Samazina virsmas porainību, stiprina to
- O Pasargā minerālu virsmu no paaugstināta mitruma iedarbības
- O Izlīdzina un samazina pamatnes ūdens uzsūkšanas spēju
- O Uzlabo apdares materiālu saķeri ar virsmām
- O Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- O Ar minimālu aromātu
- O Iekšdarbiem un āra darbiem
- O Lieto neatšķaidītu vai atšķaidījumā ar ūdeni 1:3

TIPS

Grunts uz sīkmolekulāras akrila versatata kopolimēra dispersijas bāzes

PIELIETOŠANA (PIELIETOŠANAS OBJEKTI)

Atšķaidījumā ar ūdeni 1:1-3 lieto sienu un griestu virsmu aizsardzībai no paaugstināta mitruma iedarbības mitrās telpās (virtuves, sanitārās telpas, pagrabi u.c.). Grunts iesūcas porainā virsmā 2mm dziļumā un nostiprina to. Grunts palielina porainu, uzsūcošu minerālu pamatņu mitruma izturību, samazina un izlīdzina uzsūkšanas spēju, palielina apdares materiālu adhēziju pie virsmām. Lieto pirms špaktelēšanas, apmešanas, tapešu līmēšanas un krāsošanas darbiem, kā arī ģipša plākšņu gruntēšanai. Neatšķaidītu lieto pirms hidroizolācijas sastāvu (AKRILELAST) uzklāšanas un apdares plākšņu līmēšanas uz sienām vai grīdas, kā arī fasāžu pamatu izolācijai pret mitruma iekļūšanu virsmā.

TEHNISKIE PARAMETRI

T

Sastāvs	akrila versatata dispersijas ūdens šķīdums, modificējošas piedevas
Agregātstāvoklis	blāvi zilgans šķīdums
Blīvums, g/cm³	1,0+/-0,01
pH	7,5 – 8,0
Polimēra daļiņu izmērs, mikroni	0,09
Polimēra sausnes saturs, masas%	9,6
Šķīdība ūdenī	neierobežota

Vārīšanās temperatūra , °C	100
Sasalšanas temperatūra , °C	0
Žūšanas laiks pie 23 °C un W-60%	3-4 stundas
GOS/VOC saturs, g/l	< 5
Bīstamo vielu izdalīšana	nav

UZGLABĀŠANA

24 mēneši blīvi aizvērtā iepakojumā pie temperatūras virs + 3°C. **SARGĀT NO SALA!**

IEPAKOJUMS

PE pudele 1l , PE kanna 3l; PE kanna 5l; PE kanna 10l;

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt izturīgai, nenasalušai, sausai un tīrai no nenoturīgiem un atdalāmiem slāņiem, taukiem, eļļas u.c. Bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar asu birsti un apstrādāt ar antibakteriālu līdzekli ELVI BAKTERICĪDS.

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas grunti samaisīt, atšķaida ar ūdeni atkarībā no pielietošanas veida. Uz virsmas klāj ar otu, rullīti vai smidzinātāju pie gaisa temperatūras +10 °C līdz +30 °C. Vecas un nestipras virsmas gruntē atkārtoti pēc 0,5 stundām, nenogaidot pirmā slāņa pilnīgu nožūšanu. Nožūšanas laiks atkarīgs no virsmas temperatūras un uzsūkšanas spējas (3-4 stundas). Ja mērķis nostiprināt virsmu- tad turpmākos apdares darbus veikt ne ātrāk par 24 stundām. Patēriņš 5-8 m²/l-pie divreizējas uzklāšanas, atkarībā no virsmas porainības. INSTRUMENTUS PĒC LIETOŠANAS NOMAZGĀT AR ŪDENI.

MARĶĒŠANA

Etiķetes elementi EUH 208 : Satur 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-ona; biocīdu maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. SARGĀT NO BĒRNIEM!

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus/aizsargbrilles/aizsargapģērbu.

Ja nokļūst uz ādas, mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.Ja nokļūst acīs , nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens , izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ieliktas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšo iepakojumu utilizē kā saimniecības atkritumus saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TRANSPORTĒŠANA

Blīvi noslēgtos iepakojumos pie temperatūras augstākas par +5°C. **SARGĀT NO SALA!**

Augstāk minētā informācija izriet no laboratorijas pārbaudēm un praktiskās pieredzes.
Ražotājs nekontrolē produkta pareizu pielietošanu un neatbild par zaudējumiem kas
radušies neievērojot ražotāja INSTRUKCIJU.

SIA "Sabine-E", Mežrozīšu iela 29 ,Rīga LV -1016.

e-pasts : administracija@sabine-e.lv