

Kiilto 33



PVA bāzes līme savienojumu līmēšanai, rūpnieciski ražota parketa vai lamināta mēlītes un gropes savienošanai. Mitrumizturīga. Nav piemērota izmantošanai vietās, kas pastāvīgi atrodas zem ūdens (piemēram, laivas). D3 mitrumizturības klase.

- mitrumizturīga universāla līme savienojumu līmēšanai
- D3 mitrumizturības klase

PIELIETOŠANAS JOMA

Kiilto 33 ir reaģējoša PVA dispersijas līme, kas ir teicami piemērota masīvkoku, vannas istabas mēbeļu un lamināta lokšņu līmēšanai. Pateicoties tās D3 izturības klasei, Kiilto 33 līmi var izmantot iekšdarbiem vietās, kas ir bieži pakļautas augsta mitruma līmeņa, tekoša ūdens vai kondensāta iedarbībai, kā arī ārdarbiem vietās, kas nav pakļautas laikapstākļu iedarbībai.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pārbaudiet, vai savienojumi ir precīzi. Vienmērīgi uzklājiet līmi uz vienas puses. Samontējiet un saspiediet līmējamās detaļas kopā, gādājot, lai savienojums būtu vienmērīgi saspiests visā garumā. Savienojumus var saspīest aukstā, karstā vai augstfrekvences karsēšanas presē. Šuves galīgie izturības rādītāji un ūdensizturība tiek sasniegti pēc 7 dienām.

Dažiem koksnes veidiem līmes skābuma dēļ šuves vietā var mainīties krāsa. Nonākot saskarē ar dzelzi, līmes šuve var mainīt krāsu.

Patēriņš ietekmē līmes apžūšanas laiku nesalīmētā veidā saskaņā ar šādiem rādītājiem (priede, 12 % koksnes mitrums, 23 °C, 50 % relatīvais mitrums):

Patēriņš (g/m ²)	Apžūšanas laiks nesalīmētā veidā (min)
120	5
150	10

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

MINIMĀLĀ TEMPERATŪRA, PIE	+4 °C
ATVERTĀS IZTURĒŠANAS LAIKS	Skatīt lietošanas instrukcijas.
PATĒRIŅŠ	120–150 g/m ²
pH	2,8
PREŠĒŠANAS LAIKS	18 min (Priede, 12 % koksnes mitrums, 20 °C temperatūrā, 50 % relatīvais mitrums)
KOKA MITRUMA SATURS	6–15 %
VISKOZITĀTE	12000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)
KRĀSAS	Balta, pēc nožūšanas caurspīdīga
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.



VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.