

Kiilto

Lattiasaumalaasti flīžu šuvju masas

Ātri cietējoša flīžu šuvju masa klinkera un akmens grīdas flīzēm. Piemērota arī ārdarbiem. Šuves platums: 2–12 mm. Cementa bāzes.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Īpaša, viegli uzklājama un ātri mazgājama šuvju masa grīdas flīzēm
- Laba nodilumizturība; šuves platums: 2–12 mm
- Piemērota klinkera un akmens grīdas flīzēm gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem
- Cementa saistviela, 7 krāsas
- Ekonomiska: 0,5–1,5 kg/m² atkarībā no flīžu izmēra un šuvju lieluma

PIELIETOŠANAS JOMA

Kiilto Lattiasaumalaasti ir ātri cietējoša M1 klases flīžu šuvju masa klinkera un akmens grīdas flīzēm. Radīta profesionālai izmantošanai. Kiilto Lattiasaumalaasti ir piemērota 2–12 mm platām un vismaz 3 mm dziļām šuvēm. Atkarībā no izmantotās flīžu līmes, pamatnes un apkārtējiem apstākļiem šuvju aizdari var veikt 5 h – 3 dienas pēc flīzēšanas.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Maisīšana: 10 kg Kiilto Lattiasaumalaasti lēni iejauc vēsā, tīrā ūdenī, to maisot ar elektrisko maisītāju. Gatavai masai ļauj izšķīst ūdenī aptuveni 1–2 minūtes un pēc tam vēlreiz samaisa. Maisījums jāizlieto 20–30 minūšu laikā pēc samaisīšanas. Šuvošana: masu uzklāj ar gumijas lāpstiņu diagonāli pāri šuvēm, tās aizpildot un stingri iespiežot šuvju masu. Ļauj masai nožūt, līdz tā vairs nelīp pie pirkstiem (parasti 15–30 min), un lieko flīžu šuvju masu no flīžu virsmas nomazgā ar mitru sūkli. Žūšanas laiks atkarīgs no flīžu un pamatnes veida, šuvju izmēriem un apkārtējiem apstākļiem. Nedrīkst uzsākt mazgāšanu par ātru un izmantot pārāk daudz ūdens, lai neizmazgātu šuvju masas sastāvā esošo krāsu. Regulāri mainiet ūdeni, lai šuves būtu aizpildītas vienmērīgāk un lai mazinātu kaļķa nosēdumu veidošanos. Kad šuves nožuvušas, virsmu notīriet ar sausu lupatu vai kokvilnas šķiedrām. Lai šuves būtu pietiekami izturīgas, nākamā 24 stundu laikā šuves mitriniet (piemēram, apsmidzinot) 1–3 reizes ar tīru ūdeni. Stūru un izvadus šuves aizpildiet ar Kiilto Saniteettisilikoni. Uzmanību! Neglazētas flīzes pirms šuvošanas ieteicams samitrināt. Līmējot porainas flīzes iesakām veikt testēšanu, lai pārliecinātos, vai šuvju masu var nomazgāt no flīžu virsmas. Nav ieteicams izmantot šuvju masu, kuras krāsa stipri atšķiras no flīžu krāsas. Pirms šuvju aizdares ziepjakmens vai cito porainu materiālu flīzēm, rūpīgi izlasiet ražotāja lietošanas instrukciju. Nav piemērota tādu virsmu šuvošanai, kas pastāvīgi atrodas zem

IZTURĪBA	≤ 1000 mm ³ (EN 13888)
SARAUŠANĀS	≤ 3 mm/m
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	ieteicamā uzklāšanas temperatūra: +18–20 °C, zemākā iespējamā uzklāšanas temperatūra: +5 °C
MAKS. GRAUDIŅU LIELUMS	0,3 mm
SALIZTURĪBA	Spiedes izturība ≥ 15 MPa un lieces izturība ≥ 2,5 MPa (EN 13888) pēc sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem
PATĒRIŅŠ	Parasti 0,5–1,5 kg/m ² atkarībā no flīzes izmēriem un šuves lieluma
ŠUVES BIEZUMS	Šuves platums: 2–12 mm, šuves dziļums: vismaz 3 mm
SAJAUKŠANAS ATTIECĪBA	10 svara daļas šuvju masas pulvera / 2,3–2,5 svara daļas tīra ūdens
SAVIEŅOJUMA STIPRĪBA	≥ 2,5 MPa (EN 13888)
SAISTVIELAS VEIDS	Saistvielas: polimērs un cements, pamatsastāvdaļas: kaļķakmens un kvarca smiltis
IESTRĀDES LAIKS	aptuv. 20–30 min. pēc ūdens pievienošanas

ūdens (piemēram, peldbaseinos).

Tipisks materiāla patēriņš (materiāla zudums netiek ņemts vērā):

Flīzes izmērs	Šuves platums	Šuves dziļums	Patēriņš
10 cm x 10 cm	3 mm	5 mm	aptuv. 0,5 kg/m ²
30 cm x 30 cm	3 mm	8 mm	aptuv. 0,4 kg/m ²

PAPILDINFORMĀCIJA

Kiilto Lattiasaumalaasti flīžu šuvju masa ir cementa bāzes produkts. Šādi produkti ķīmiskās reakcijas rezultātā veido ūdenī šķīstošus sāļus (tā saukta "ziedēšana"). Noteiktos apstākļos sāļi var uzkrāties uz virsmas un tādējādi mazliet balināt šuvju masas toni. To īpaši ietekmē pārāk ātra šuvju mazgāšana un pārāk liela ūdens daudzuma izmantošana. "Ziedēšana" ir ierasta tendence cementa bāzes šuvju masām un nav novēršama pilnībā. Taču tā ir tikai kosmētiska nepilnība un nekādi neietekmē produkta kvalitāti.

Skābi saturoši tīrīšanas līdzekļi var pasliktināt cementa kā sastāvdaļu īpašības. Lietojot skābus tīrītājus, virsmu vēlāk apstrādājiet ar sārmainu līdzekli, lai to neitralizētu.

Šuvju masas krāsu paraugu izgatavošanas tehnoloģijas dēļ tās tonis var nenozīmīgi atšķirties no aizpildīto flīžu šuvju toņa. Lai izvairītos no krāsu atšķirībām, vienas telpas flīžu šuvju aizpildīšanai ieteicams izmantot vienas ražošanas partijas produktus.

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

ŪDENS ABSORBCIJA	< 2 g/30 min, < 5 g/240 min (EN 13888)
KRĀSAS	7 krāsas
IEPAKOJUMU IZMĒRI	3 kg un 10 kg plastmasas spaiņi; 20 kg maiss
UZGLABĀŠANA	Var uzglabāt sausā vietā neatvērtos maisos ne ilgāk kā 9 mēnešus no ražošanas datuma; plastmasas spaiņos: ne ilgāk kā 15 mēnešus no ražošanas datuma.