

Kiilto Even tapešu līme



Sienas līme ar izcilu saķeri tapešu, stiklšķiedras un plānu PVC segumu pielikšanai uz absorbējošas vai blīvas pamatnes. Piemērota arī mitrām telpām.



- mitrumnoturīga līme uz EVA bāzes ar izcilu saķeri
- tapešu un sienas segumu pielikšanai mitrās telpās
- aptuv. 4 m²/l

PIELIETOŠANAS JOMA

Piemērota tapešu līmēšanai uz neabsorbējošas pamatnes. Veiciet absorbējošu virsmu iepriekšēju apstrādi, to nokrāsojot vai gruntējot ar ūdenī atšķaidītu līmi. Piemērota arī PVC sienas segumu un stiklšķiedras tapešu līmēšanai mitrās un sausās telpās.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Līmēšanas laikā telpā jābūt normālai temperatūrai. Jāuzgaida, kamēr gan tapetes, gan līme sasniedz šādu temperatūru. Līmējot segumu, ievērot arī seguma ražotāja instrukcijas. Virsmai jābūt sausai, bez putekļiem, tīrai, stingrai un pietiekami gludai. Mitrās telpās sienas izlīdziniet ar mitrumizturīgu špakteli. Veiciet ļoti absorbējošu virsmu iepriekšēju apstrādi, to gruntējot ar krāsu vai līmi. Gruntēšanai izmantojiet mitrumizturīgu, matētu gruntskrāsu vai ūdenī 1:1 atšķaidītu tapešu līmi. Līmējot plastikāta segumus uz neabsorbējošām virsmām, iesakām izmantot Kiilto M1000 ECO līmi.

Papīra tapetes un stiklšķiedras tapetes: uzklājiet līmi uz sienas ar krāsošanas rullīti. Pienācīgi berzējot, nodrošiniet sienas seguma saķeri ar sienu un izspiediet gaisa kabatas. Loksnes klājiet cieši vienu pie otras. Pirms tapešu līmēšanas vai krāsošanas uzgaidiet vismaz 24 stundas, lai virsma nožūtu.

Plastikāta segumi: līmi uzklājiet uz sienas, piemēram, ar krāsošanas rullīti vai lāpstiņu uz tik liela laukuma, lai varētu pielīmēt 1–3 loksnes, vai arī uz loksnes aizmugures. Līmēšanu veic ar slapjās līmēšanas metodi. Loksnes klājiet cieši vienu pie otras vai arī izveidojiet savienojumu uz sienas ar naža palīdzību. Svaigus līmes traipus nekavējoties notīriet ar mitru lupatiņu vai sūkli. Darbarīkus mazgājiet remdenā ūdenī.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

PAMATNES MITRUMS	koks: 8–12 %, betons: maks. 3 % pēc svara vai < 85 % relatīvais mitrums
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+18–25 °C
PATĒRIŅŠ	Aptuv. 4 m ² /l
BLĪVUMS/IPATNĒJAIS SVARS	Aptuv. 1,05
SAISTVIELAS VEIDS	EVA dispersija un modificēta ciete
IESTRĀDES LAIKS	Absorbējošām virsmām: 15–20 min. Piezīme. Mitrā savienošana! Līmes daudzums, pamatne un apkārtējie apstākļi būtiski ietekmē līmes salīmēšanās ātrumu un žūšanas laiku.
IEPAKOJUMU IZMĒRI	1 l, 5 l, 15 l
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Atvērtu iepakojumu jāizlieto mēneša laikā.



VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu – lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.