

Kiilto RepairFix



Cementa bāzes remontlīme sienu un grīdu labošanai un špaktelēšanai iekšdarbiem un ārdarbiem. Piemērota arī keramisko flīžu flīzēšanai.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Universāla remontlīme sienām, griestiem un grīdām
- Piemērota keramisko flīžu flīzēšanai
- Piemērota arī ārdarbiem

PIELIETOŠANAS JOMA

Produkts uz cementa bāzes ar vieglo pildvielu, paredzēts keramisko flīžu flīzēšanai un sienu un griestu labošanai un špaktelēšanai sausās un mitrās vietās. Gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Iekšstelpās Kiilto RepairFix var izmantot arī kā grīdu izlīdzinošu maisījumu zem noņemamiem cietajiem grīdas segumiem (piemēram, lamināta). Piemērotas pamatnes: betons, apmetums, izlīdzinošie maisījumi uz cementa bāzes, ķieģeļi un celtniecības plāksnes. Nošpaktelēta siena pirms tapešu līmēšanas ir jāgruntē.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Labojamajai vai špaktelējamajai virsmai ir jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms produkta uzklāšanas sausas un absorbējošas virsmas ir jāsamitrina (izņemot celtniecības plāksnes). Krāsotas virsmas un vinila pārklājumus padara raupjus ar smilšpapīru un pēc tam notīra slīpēšanas putekļus. Špaktelē ar špaktelējlapstiņas palīdzību.

Kiilto RepairFix lēni ieber vēsā, tīrā ūdenī (+18–20 °C), to pastāvīgi maisot, līdz tiek iegūta viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuveni 10–15 minūtes un pēc tam to vēlreiz rūpīgi samaisa.

Līmi uzklāj uz flīzējamās pamatnes ar gludu špaktelējlapstiņu, stingri piespiežot. Pēc tam apstrādā ar robotu špaktelējlapstiņu tik lielā laukumā, lai to 15 minūšu laikā var noklāt ar flīzēm. Flīzes klāj, stingri piespiežot virsmai, un uzreiz fiksē paredzētajā vietā, viegli uzsitot. Flīžu koriģēšanas laiks 15–20 minūtes. Darba procesā rekomendējam pacelt dažas nejauši izvēlētas flīzes, lai pārlicinātos, ka flīžu līme sedz pietiekami lielu daļu flīzes aizmugures (glazētām flīzēm 70–75% un klinkeram 80–90%). Lietot atbilstošu lāpstiņu, kas piemērota izvēlēto flīžu izmēram un flīzējamajai virsmai. Nesacietējušas līmes pārpalikumus notīra ar ūdeni un mitru drāniņu. Flīzes var šuvot 48 stundas pēc flīzēšanas.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba

PAMATNES MITRUMS	Betons < 90 % relatīvais mitrums
ATVĒRTĀS IZTURĒŠANAS LAIKS	> 0,5 MPa / 20 min (EN 12004-2:-1)
SLĀŅA BIEZUMS	maks. 30 mm
CIETĒŠANAS ĀTRUMS	Sacietēšanas laiks 1–3 dienas (+18 °C). Flīzes var šuvot pēc 48 stundām.
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	Optimālā temperatūra +18–20 °C, minimālā +5 °C
SERTIFIKĀCIJAS UN	LW (EN 998-1), C1TS1 (EN 12004-1), CT-C7-F3 (EN 13813)
MAKS. GRAUDIŅU LIELUMS	0,3 mm
SPIEDES IZTURĪBA	CS II (EN 998-1), C7 (>7 MPa) (EN 13813)
PATĒRIŅŠ	1 mm slāni/m² iegūst ar aptuv. 1,1 kg pulvera; flīzējot ar standarta roboto lāpstiņu: aptuv. 2,5 kg/m².
SAJAUKŠANAS ATTIECĪBA	390–430 g ūdens / 1000 g pulvera
LIECES IZTURĪBA	F3 (> 3 MPa), (EN 13813)
SAVIENOJUMA STIPRĪBA	> 0,5 MPa (EN 998-1)
SAISTVIELAS VEIDS	Pulveris uz polimēru–cementa–vieglās pildvielas bāzes
IESTRĀDES LAIKS	Iestrādes laiks aptuv. 2–3 stundas pēc ūdens piejaukšanas.
NOSLĪDĒŠANA	< 0,5 mm (EN 12004-1)
KRĀSAS	Pelēka



apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

IEPAKOJUMU IZMĒRI	0,7 kg, 2 kg and 7 kg plastic container
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā iepakojumā maks. 1 gads sausos apstākļos.