

INWOOD FIRE C

PIELIETOJUMS

Antipirēnu INWOOD Fire C izmanto jaunās un rekonstruējamās būvēs – zāģmateriālu (latas, dēļi, spāres, brusas u.c.) apstrādei, kas nodrošina grūti degošas vai grūti uzliesmojošas koksnes iegūšanu, kā arī aizsargā koksnes virsmu no trupes, sēņu un kukaiņu iedarbības. Antipirēnu INWOOD Fire C pielieto arī koksnes profilaktiskai pretuguns aizsargapstrādei slēgtās būvkonstrukcijās, kuras nav pakļautas tiešai atmosfēras nokrišņu iedarbībai (iekštelpās). Antipirēnu INWOOD Fire C var pārklāt ar cita veida pārklājumiem (lakas, krāsas), lai uzlabotu koka ārējo apdari. Antipirēna INWOOD Fire C darbības mehānisms - uz koka virsmas veido plēves pārklājumu, kas liesmas iedarbībā pārvēršas sausā putu slānī un kavē liesmu piekļūšanu koksnes virsmai. Nav toksisks, nesatur polibrominētos difenilēterus (PBDE). Nesamazina koksnes stiprību un nepieļaut tā nokļūšanu uz metāla virsmām. Pēc darba beigšanas instrumentus un metāla virsmas mazgāt ar lielu ūdens daudzumu (īpaši alumīnija daļas).

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Antipirēnu INWOOD Fire C uz koka virsmas uzklāj ar otu, rullīti vai pulverizatoru (2 - 4 reizes) ar intervālu starp apstrādēm ne mazāku kā 6 stundas vai koka detaļas impregnē ar mērcēšanas palīdzību vannās (tilpnēs, tvertnēs u.c.) no 2 līdz 24 stundām. Patēriņš 300 – 350g /m² (atkarībā no koksnes veida, mitruma, virsmas gluduma u.c.). Apstrādes laikā temperatūrai jābūt ne zemākai, kā +5 °C, koksnes mitrumam pirms apstrādes jābūt 18 %. Uzglabāt hermētiskā tarā 24 mēnešus. Nesasaldēt. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

UGUNSDROŠĪBAS KLASE C-s2,d0. Degtspējas grupas aizsargājošā efektivitāte saskaņā ar LVS EN13501-1+A1:2010.

DARBA TEMPERATŪRA

Apstrādes laikā ne zemāka, kā +5 °C, relatīvais gaisa mitrums ne augstāks, kā 70 %. Augstāka gaisa temperatūra labvēlīgi ietekmēs koksnes piesūcināšanos.

DARBA DROŠĪBA

Koksnes apstrādes process ir jāizpilda ārpus telpām vai labi vēdinātās telpās, izmantojot aizsardzības inventāru (gumijas cimdi, aizsargbrilles, darba apģērbs). S2 Sargāt no bērniem. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Atbilstības sertifikāts N 1714/2010