

HIDROFOBS H₂O

Būvmateriālu virsmas hidrofobizators

Lietojums. Hidrofobizators ir paredzēts visu veidu vertikālu un slīpu minerālu virsmu, piemēram, ķieģeļu, betona, dabīgā akmens, koka, saplākšņa, cementa apmetuma, gāzbetona un azbestcimenta izstrādājumu virsmu, tostarp arī ēku fasādes apstrādei, lai izveidotu ūdeni neuzsūcošas virsmas. Hidrofobizators “Hidrofobs H₂O” atgrūž ūdeni, laiž cauri ūdens tvaikus un aizsargā būvmateriālu virsmas no nokrišņu ūdens iedarbības. Pasargā krāsotas virsmas no izbalēšanas, mazina siltuma zudumus.

Lietošanas instrukcija. Darba temperatūra +8 līdz +30°C. Apstrādājamajai virsmai ir jābūt tīrai, sausai, attīrītai no putekļiem un mehāniski nesaistītām materiāla daļiņām. Dekori, logu stikli un citas līdzīgas detaļas jāaizklāj.

Uzklāšanas metode: ar otu, suku vai ar augstspiediena smidzinātāju. Klāj vienā vai divās kārtās. Darbarīkus un rokas mazgāt ar ūdeni.

Patēriņš. 3–6 m²/L atkarībā no virsmas porainības. Neapstrādāt mitras virsmas. Uzglabāt slēgtā traukā +5 līdz +30°C temperatūrā. Derīguma termiņš ir divi gadi no izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. EUH208 –“Satur (5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju”. P102 Sargāt no bērniem. P261 Izvairīties ieelpot tvaikus/ izgarojumus/smīdinājumu. P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/sejas aizsargus. P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P333 + P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet medicīnu palīdzību. P501 Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar ķīmisko vielu iznīcināšanas noteikumiem.