

Capadur Parkett- und SiegelLack

Vienkomponenta caurspīdīga laka parketam, kokam un lakotām virsmām iekšdarbos.



Produkta apraksts

Pielietojums	Caurspīdīgam koksnes un korķa koka grīdu lakojumam privātajā sektorā. Piemērota arī lakotu un lazūras virsmu lakošanai iekšdarbos.
Īpašības	■ Atšķaidāma ar ūdeni ■ Satur vienu komponenti ■ Ar augstu izturību ■ Labu pildoša ■ Ātri žūstoša ■ Elastīga ■ Izturīga pret parastajiem tīrīšanas līdzekļiem ■ Vienmērīgi uzklājama arī uz lielām virsmām ■ Piemērota bērnu rotaļlietām saskaņā ar DIN EN 71-3
Materiāla bāze	Vienkomponenta poliuretāns, atšķaidāms ar ūdeni.
Iepakojums	750 ml, 2,5 l, 10 l
Krāsu toni	Caurspīdīga. Krāsai šķidrā stāvoklī un iestrādājot ir pienveidīgs tonis, tomēr izžūstot tā ir praktiski bezkrāsaina (uz baltas pamatnes redzams viegli dzeltenīgs tonējums).
Spīduma pakāpe	Ar augstu spīduma pakāpi, zīdaini matēta.
Uzglabāšana	Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.
Tehniskie dati	■ Blīvums: Apm. 1,0 g/cm³ ■ Cieto daļiņu saturs: Apm. 30 svara %

Iestrāde

Piemērotas pamatnes	Koka grīdas, parkets, OSB plāksnes, kāpnes un citas koksnes virsmas. Grīdas korķa koka pārklājumi, parkets, kā arī lakotas vai lazētas virsmas. Pamatnei jābūt tīrai, sausai un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Neizmantojot uz ūdenī šķīstošām kodnēm. Uz jau pārklātām virsmām obligāti uzklāt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt saķeri.
Pamatnes sagatavošana	Lakojamās virsmas rūpīgi noslīpēt un notīrīt. Vecas parketa lakas noslīpēt bez atlikuma. Lakotas un lazūras virsmas noslīpēt, piemēram, ar slīpēšanas audumu.



Uzklāšanas metode	Capadur Parkett- un SiegelLack pirms lietošanas samaisīt. Pamata pārklājumu nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar maks. 20 % ūdens. Capadur Parkett- un SiegelLack vienmērīgi uzklāt ar otu, lakošanas birsti vai rullīti. Uz neapstrādātām koka pamatnēm uzklāt atkarībā no uzsūktspējas 2 – 3 pārklājumus. Uz OSB plāksnēm 3 – 4 pārklājumus. Uz gatavā parketa, lamināta, lakotām virsmām uzklāt 1 nobeiguma pārklājumu.
Patēriņš	Apm. 100-150 ml/m2 vienam klājumam atkarībā no virsmas struktūras un pamatnes uzsūktspējas.
Iestrādes nosacījumi	Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 12 °C.
Žūšana/ žūšanas laiks	Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 12 stundām slīpējama un pārkrāsojama, noslogojama pēc apm. 24 – 36 st. Pirmā tīrīšana ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli, kā arī paklāja uzklāšana pēc 1 nedēļas
Norāde	Tīrīšana un kopšana: Capadur Parkett- un SiegelLack tīrīt ar saru birsti vai putekļu sūcēju. Netīrumus nomazgāt ar samitrinātu tīrīšanas drānu. Mazgājamam ūdenim var pievienot māsasaimniecībā lietojamu tīrīšanas līdzekli, kas ir paredzēts sintētisko materiālu grīdām. Ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja lietošanas ieteikumus. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus un šķīdinātājus. Īpaši netīrās vietās, piemēram, koridoros un mājas durvis, izklāt netīrumus uzsūcošus paklājus. Mēbeļu kājas aprīkot ar filca uzliktniem un izmantot mīkstus ritentiņus – ideālā gadījumā zem biroja krēsliem būtu jāizmanto aizsardzības pārklāji.

Norādes

Uzmanību	Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu.
Likvidācija	Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai māsasaimniecības atkritumus.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam	Šīnī produktā (Kat. A/i): maks. 140 g/l (2010) Šīs produkts satur maks. 140 g/l GOSW2.
Gis-kods	W2
Klientu serviss	SIA DAW Baltica Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@daw.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskā informācija TIEX-186 · Sagatavota: novembris 2017

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr.) TIEX-186 tulkojums.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · biroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt.