



24A TILE SUPER ADHESIVE FLĪŽU LĪME 24A

Datums: 25.10.2015

Lapasuse: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	(Stirēns) Akrilāts
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana
Blīvums	Ca. 1.58 g/cm ³
Temperatūras noturība	no -20°C līdz +70°C
Klasifikācija saskaņā ar NBN EN 12004	D1T
Nobīde	< 0,5 mm (EN1308)
Atvērtais laiks*	20 min.
Bīdes pretestība	= 1 N/mm ² (EN1324)
Bīdes spēkus pēc novecošanās	= 1 N/mm ² (EN1324)
Patēriņš	Mozaīkas flīžu klājumiem: apm. 1000 g/m ² Sienas flīzes ar gludu mugurpusi: apm. 1200 g/m ² Sienas flīzes ar profilētu mugurpusi: apm. 1500 /m ²
Darba temperatūra	5°C → 30°C
Žūšanas laiks (20°C un 60% R.H.)	24 h
Sausnes saturs	85%

* Mērīts pie +20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Lietošanai gatava, mitrumizturīga, elastīga pastas veida līme, keramisko flīžu stiprināšanai pie sienām un grīdām interjerā saskaņā ar NBN EN 12004 D1T

Raksturojums:

- Pastas veida konsistence
- Viegli formējama, uzklājama
- Pēc sacietēšanas saglabā elastību
- Ūdens noturīga
- Ļoti spēcīgas sasaiste ar augstu sākotnējo liptspēju

Pielietošana:

- Flīžu pielīmēšana pie grīdām un sienām
- Flīžu pielīmēšanai arī uz vecajām flīzēm, tikai pie nosacījuma, ja jaunās flīzes mugurpusēs/līmējamā virsma ir poraina, mitrumu absorbējoša
- Sienas flīžu līmēšana vertikālā un horizontālā stāvoklī
- Mozaīkas klājumu līmēšanai
- Flīžu līmēšana virtuvēs, vannas istabās un citās mitrās vietās

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: gaiši pelēka

Iepakojums: kārtidži 310 ml; spaiņi 1, 5 un 15 kg

Derīguma termiņš:

18 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C

Virsmas:

- Materiāli: porainas virsmas materiāli – akmens, betons, ģipsis, koks, vecas flīzes
- Prasības darba virsmām: sausas, tīras, attaukotas
- Virsmas sagatavošana darbam: Īpaši porainas virsmas apstrādāt ar grunti
- Rekomendācija: Strādājot ar dažādiem materiāliem ieteicams iepriekšējs tests liptspējai

Uzklāšana:

Ar atbilstošas pistoles palīdzību, vai ar špaktellāpstiņu 60° leņķī (rupjiem zobiņiem 3 - 8 mm atkarībā no flīzes izmēra) tik daudz, cik spēsiet pielīmēt 20 minūšu laikā

Uzstādiet flīzi, piespiediet to

Darba temperatūra: no +5°C līdz +30°C

Attīrīšana: ar ūdeni tieši pēc uzklāšanas

Pēc sacietēšanas: mehāniski/kaļot



24A TILE SUPER ADHESIVE FLĪŽU LĪME 24A

Datums: 25.10.2015

Lapaspuše: 2 no 2

Remonts: ar to pašu produktu

Drošības noteikumi:

Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus
Lietojiet cimdus

Piezīmes:

- Jebkura veida labojumus veikt 15 minūšu laikā
- Līmes pilns sacietēšanas laiks atkarīgs no flīzes izmēra un virsmu absorbcijas
- Mitrā vidē līmes cietēšanas laiks var sasniegt vairākas diennaktis
- Šuves starp flīzēm aizpildīt ar hermētiķi ne ātrāk kā pēc 24 stundām
- Līmējot flīzes uz vecām flīzēm vai strādājot mitros darba apstākļos, šuvju aizdari veikt ne ātrāk kā pēc 48 stundām
- Līme nav piemērota eksterjēram

Normas un sertifikāti:

Produkts tiek ražots kompānijā SOUDAL NV, Turnhoutā, Beļģijā saskaņā ar visām kvalitātes normām

Vides aizsardzības prasības: Flīžu līme 24A atbilst LEED prasībām. Zemas Emisijas Materiāli: Līmes un hermētiķi. SCAQMD noteikumi Nr. 1168. Atbilst USGBC LEED® 2009 IEQ Credit 4.1: Zemas Emisijas Materiāli - Līmes un hermētiķi. Par organisko gaistošo vielu saturu: VOC saturs <65 g/l