

84A CYANOFIX

CIAKAKRILĀTU LĪME 84A

Datums: 15/06/15

Lapaspuše: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Cianakrilāts
Konsistence	Šķidrums
Cietēšanas process	Ķīmiska reakcija
Krāsa	Caurspīdīga
Atvērtais laiks*	10 sek.
Žūšanas laiks*	1 min.
Temperatūras noturība	no -40°C līdz +120°C

* Mērīts pie +20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Līme ar momentālu iedarbību, kas bāzēta uz cianakrilātiem, ļoti stipra saķere ar porainām un gludām virsmām dažu sekunžu laikā

Raksturojums:

- Viegls pielietojums
- Ātri žūstoša
- Lieliska liptspēja
- Augsts salīmēšanas spēks

Pielietošana:

- Ātri sasaista visu neporainu materiālu virsmas – koksne, papīrs, keramika, metāls, koks, āda, gumija, stikls, plastmasas (izņemot polietilēnu PE, polipropilēnu PP, teflonu PTFE)
- Atomobilu interjera elementu stiprināšanai

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: caurspīdīga

Iepakojums: metāliska tūbiņa 3 gr, plastmasas flakons 20 gr / blisteri

Derīguma termiņš:

12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā telpā (vēlams ledusskapī), temperatūrā no +5°C līdz +25°C

Virsmas un uzklāšana:

Virsmas sagatavošana: tīras, bez putekļiem, attaukotas

Gruntēšana nav nepieciešama

Izspiež vienu pilienu uz izlīdzina uz līmējamās virsmas, tā lai pārklātos pēc iespējas plānāka līmes kārtiņa

Saspiediet līmējamās detaļas kopā un turēt stingri saspīestas 1 minūti – spēcīgs kontakts ir ļoti būtisks noturīgam savienojumam

Maksimālais salīmēšanas spēks tiks sasniegts pēc 24 līdz 48 stundām

Uzklāšanas temp.: no +15°C līdz +25°C

Attīrīšana: pirms līmes sacietēšanas ar Soudal līmes noņēmēju 90A vai vairoptu. Sacietējušu līmi tikai mehāniski

Rekomendācijas:

Jebkurā gadījumā rekomendējam iepriekšēju virsmas un līmes saderības testu

Pēc līmes lietošanas cieši noslēgt tūbiņu, lai izvairītos no līmes izkalšanas

Uzmanību!

Cianakrilāta bāzes līmes pielīp ādai dažu sekunžu laikā

Izvairīties no līmes nokļūšanas acīs – var izraisīt nopietnu traumu

Glabāt bērniem nepieejamās vietās!

Standarti un sertifikācijas:

Produkts ražots SOUDAL NV Turnhout Beļģijā, saskaņā ar kvalitātes kontroles sistēmu ISO 9001:2008