

EXPRESS AKRYL

AKRILA HERMĒTIKIS

Datums: 20/03/14**Lapasuse: 1 no 2****Tehniskais raksturojums:**

Bāze	Akrila dispersija
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana
Viršējās plēves izveidošanās*	10 min.
Blīvums (DIN 53479B)	1.70 g/ml
Sarukšana (DIN 52451)	15%
Uzklāšanas temperatūra	no -5°C līdz +30°C
Temperatūras noturība	no -20°C līdz +80°C

* Mērīts pie 20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Inovātko tehnoloģiju akrila hermētiķis, kuru var krāsot jau pēc 10 min.

Raksturojums:

- Vienkārša pielietojuma tehnoloģija
- Sacietējošo virsmu var krāsot
- Lieliska saķere ar visiem parastajiem porainiem būvniecības materiāliem
- Neaizstājams jebkura interjera apdarē

Pielietošana:

- Nepilnību, defektu, plaisu likvidēšanai pirms krāsošanas betonā, mūrī, apmetumā, ģipškartonā
- Tukšumu, spraugu aizpildīšanai palodžu montēšanā ailēs, koka paneļos, sienās, griestos
- Savienojumu aizpildīšanai ar kustību līdz 15%

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: balta. Kārtridži 310 ml

Derīguma termiņš:

1 gads, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C. Sargāt no sala!

Virsmas:

Materiāli: visas parastās porainās un gludās celtniecības virsmas
Prasības darba virsmām: sausas, tīras, bez putekļiem, attaukotas
Pirmsapstrāde nav nepieciešama

Savienojumu izmēri:

Platums min: 5 mm
Platums max: 20 mm
Dziļums min: 5 mm
Rekomendācija: dziļums = platums

Uzklāšana:

Ar atbilstošas pistoles palīdzību
Darba temperatūra: no +5°C līdz +30°C
Nestrādāt lietūs un sarmas apstākļos
Attīrīšana: ar ūdeni tieši pēc uzklāšanas, mehāniski pēc sacietēšanas

Piezīmes:

- Nepielietot vietās, kas pakļautas pastāvīgai ūdens iedarbībai
- Krāsojams ar vairumu krāsām, tomēr ieteicams veikt iepriekšēju testēšanu par produkta savienojamību ar doto krāsu