Kiilto LH 1–2 mm



Līmes bāzes sienu špaktele sausām iekštelpu sienām un griestiem. Maks. Slāņa biezums izlīdzināšanai 2 mm.

- Ar līmes saistvielu, baltā krāsā
- Sausām telpām
- Sienu un griestu virsmām
- Žūšanas laiks: 1 d
- Pāršpaktelēšanai: 1–2 mm
- Patēriņš: 1,2 kg/m²/mm

PIELIETOŠANAS JOMA
Kiilto LH ir līmes bāzes sienu špaktele sausām iekštelpu sienām un griestiem. Piemērota arī griestu izlīdzināšanai ar izsmidzināšanas metodi. Raupjas virsmas pirms izlīdzināšanas (atkarībā no virsmas raupjuma) špaktelēt ar Kiilto TT, Kiilto SK vai Kiilto LK sienu špaktelēm. Apstrādātā virsma ir gatava krāsošanai vai tapešu līmēšanai. Virsmu pirms tapešu līmēšanas ieteicams nokrāsot. Nav piemērota zem keramiskajām flīzēm un sienu vinila segumiem.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto LH pulveri, nepārtraukti maisot, lēni iejauc vēsā (+18 °C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuv. 15 minūtes un pēc tam samaisa vēlreiz. Špakteles masu uzklāj ar roku, izmantojot tērauda lāpstiņu, vai smidzina ar špaktelēm paredzētu smidzināšanas pistoli. Mehāniski uzklātu špakteles kārtu izlīdzina ar roku, izmantojot tērauda lāpstiņu. Ja špakteles pārpalikumu paredzēts uzglabāt nākamajai dienai, tvertne rūpīgi jānosedz, lai novērstu sakalšanu.

PAPILDINFORMĀCIJA
Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA
Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

PAMATNES MITRUMS	Betons < 90% relatīvais mitrums
SLĀŅA BIEZUMS	1–2 mm
CIETĒŠANAS ĀTRUMS	Aptuv. 1 d (+18 °C) (atkarībā no apkārtējiem apstākļiem)
DARBA APSTĀKĻI	Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +10 °C
MAKS. ŠUVES DEFORMĀCIJA	Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL03 (RYL Būvniecības kodekss 2012)
MAKS. GRAUDIŅU LIELUMS	0,25 mm
PATĒRIŅŠ	1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,2 kg
SAJAUKŠANAS ATTIECĪBA	7,0–7,5 l ūdens / 20 kg maiss
SAVIENOJUMA STIPRĪBA	> 0,3 MPa (EN 15824)
SAISTVIELAS VEIDS	Polimēru–kaļķakmens bāzes pulveris
IESTRĀDES LAIKS	aptuv. 24 stundas (+18°C)
KRĀSAS	Gaiša
IEPAKOJUMU IZMĒRI	20 kg maiss
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā iepakojumā maks. 1 gads sausos apstākļos.