

Kiilto Extra grīdas un sienas līme



Ļoti laba sākotnējā saķere un ilgs iestrādes laiks. Piemērota vinila grīdas segumu un flīžu, kā arī tekstila grīdas segumu līmēšanai. Nesatur 2-etilheksanolu. Piemērota arī mitrām iekštelpām.



- laba sākotnējā saķere un ilgs iestrādes laiks
- ūdens bāzes
- nesatur 2-etilheksanolu

PIELIETOŠANAS JOMA

Akrila dispersijas līme, kas paredzēta, lai līmētu PVC grīdas segumus un flīzes, PVC grīdas segumus ar gludu vai negludu pamatni, tekstila grīdas segumus ar gumijas putu pamatni, kā arī filca segumus. Kiilto Extra ir piemērota arī smagu un biežāku par 0,6 mm PVC sienu segumu piestiprināšanai pie uzsūcošām un neuzsūcošām virsmām. Kiilto Extra ir labi piemērota līmēšanai, ja ir nepieciešama laba sākotnējā saķere un ilgs iestrādes laiks. Var izmantot grīdām ar zemgrīdas apkuri. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.


LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pamatnei jābūt sausai, stingrai, līdzenai, attaukotai un tīrai. Nelīdzenas virsmas izlīdzina ar atbilstošiem Kiilto grīdas izlīdzinošajiem materiāliem. Koka un grīdas plākšņu šuvju vietas nolīdzina un, ja nepieciešams, apstrādā.

Līmi pirms lietošanas samaisa. Uz pamatnes uzklāj vienmērīgā slānī ar smalki robotu špaktellāpstiņu. Līmēšanu veic ar slapjās līmēšanas metodi, kad grīdas segumu pēc līmes uzklāšanas nekavējoties piespiež pie pamatnes un rūpīgi izlīdzina. Ja segums ir ciets vai ir jāizloka atbilstoši konstrukcijām, ieteicams ļaut līmei apžūt 10–20 minūtes pirms seguma piespiešanas pie pamatnes. Līmējot blīvu segumu pie pilnīgi neuzsūcošas pamatnes, ļaujiet līmei apžūt 60 minūtes pirms seguma piestiprināšanas vai arī viegli piespiediet segumu pie ar līmi noklātas pamatnes un tad paceliet. Ļaujiet līmei apžūt 20–30 minūtes un stingri piespiediet pie pamatnes. Svaigus līmes traipus notīra ar ūdeni. Nožuvušu līmi notīra ar izteikti sārmainu tīrīšanas līdzekli vai ksilolu. Līmējot segumu, ievērot arī seguma ražotāja instrukcijas.

Nožuvušu līmes virsmu un grīdas segumu var no jauna aktivizēt ar fēnu: līmi un segumu uzsilda un segumu piespiež pie virsmas (piemēram, grīdas segumus, kurus uzloka uz sienām mitrās telpās un tualetēs). Svaigus līmes traipus notīra ar tīru, mitru lupatiņu vai sūkli. Sacietējušu līmi var noņemt ar ksilolu.

LĀPSTIŅAS ZOBĪŅU IZMĒRI



Pajarito 3/A2 (2 mm)

Pajarito 64/A5 (1 mm)

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs

PAMATNES MITRUMS	betons: maks. 3,5 % pēc svara vai 85 % relatīvais mitrums koks: 8–12 %
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+18–25 °C
PATĒRIŅŠ	4–6 m ² /l
BLĪVUMS/IPATNĒJAIS SVARS	aptuv. 1,2 kg/l
SAISTVIELAS VEIDS	Akrilāta kopolimērs
IESTRĀDES LAIKS	slapjā līmēšana: 0–20 min. vēlā slapjā līmēšana: 10–30 min. ļaujot līmei apžūt: 30–60 min.
IEPAKOJUMU IZMĒRI	1 l, 3 l, 10 l un 15 l
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.



nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.