

Kiilto Start Primer



Izveido labu saķeri starp uzklājamo materiālu un pamatni. Ūdens bāzes.



LEED

CAN BE USED IN
NORDIC
SWAN
ECOLABELLED
BUILDINGS

- absorbē putekļus un kavē ūdens iekļūšanu izlīdzinošajā materiālā
- ļoti ekonomiska
- šķīst ūdenī

PIELIETOŠANAS JOMA

Ūdens bāzes grunts, kas paredzēta uzsūcošu un neuzsūcošu grīdas virsmu gruntēšanai, lai uzlabotu saķeri pirms grīdas izlīdzināšanas. Piemērota šādu materiālu gruntēšanai

- betons, cementa bāzes grīdas izlīdzinošie maisījumi (atšķaidīšanas attiecība: 1 daļa grunts / 4 daļas ūdens)
- grīdas ar vecas līmes paliekām (piemēram, sintētiskie sveķi vai bitumens) (nešķaidīt)
- virsmas, kas nav mitrumizturīgas, piemēram, ģipša vai koka virsmas (nešķaidīt)
- celtniecības plāksnes, piemēram, skaidu, ģipškartona plāksnes u. c. (nešķaidīt)
- neuzsūcošas virsmas, piemēram, krāsotas virsmas, flīzes (nešķaidīt)

Gruntij ir laba mitrumizturība, un tā veido labu saķeri starp uzklājamo materiālu un pamatni. Cementa sārmainība nesamazina grunts efektivitāti. Nevar izmantot kā piedevu grīdas izlīdzinošiem maisījumiem.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Virsmu attīra no cementa pienīša, putekļiem, netīrumiem un taukiem. Nepieciešamības gadījumā veic grīdu mehānisko slīpēšanu. Grunti uzklāj plānā un vienmērīgā kārtā, piemēram, ar rullīti vai otu. Izvairīties no peļķu veidošanās. Betona un izlīdzinātas virsmas var tālāk izlīdzināt tūlīt pēc gruntēšanas. Izlīdzinot celtniecības plāksnes, neuzsūcošas virsmas vai virsmas, uz kurām ir vecas līmes paliekas, pirms tālākas apstrādes ļauj gruntij žūt aptuveni 2 stundas. Žūšanas procesu būtiski ietekmē tādi apkārtējie apstākļi kā istabas temperatūra, pamatnes struktūra un mitrums. Tāpēc mūsu rekomendācijā dotos datus var uzskatīt tikai par pamatinformāciju. Izlīdzināšana jāveic ne vēlāk kā 24 stundas pēc gruntēšanas.

UZMANĪBU! Virsmu gruntēšanai, uz kurām tiks līmēts parkets, vai apsildāmām grīdām — visas virsmu saķeri pavājinošas vielas, piemēram, cementa pienīšu vai līmes atliekas, ir jānoslīpē vai jānofrēzē. Gruntēšana ir jāveic tikai uz virsmām, kas tiks izlīdzinātas (virsmas, uz kurām tiks uzklāts gabalparkets, nedrīkst gruntēt vai izlīdzināt). Uz celtniecības plākšņu pamatnes parkets tiek līmēts tieši uz plāksnēm bez gruntēšanas un izlīdzināšanas.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un

PAMATNES MITRUMS	- Betons < 90 % relatīvais mitrums
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	Optimālā temperatūra +18–20 °C, minimālā +10 °C
SALIZTURĪBA	Sasalst
PATĒRIŅŠ	Atšķaidīta grunts: Grunts 1 l + ūdens 4 l = 5 l aptuveni 30 m ² Neatšķaidīta grunts uz neuzsūcošām virsmām: Grunts 1 l aptuveni 10 m ²
BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS	1
KRĀSAS	Rozā
IEPAKOJUMU IZMĒRI	1 l, 3 l un 10 l plastmasas tvertnes
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā iepakojumā, sausā vietā: trīs gadi.



veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus.
Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma
utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.