



P246



Līmjava

2016

Knauf Kleber PM

Līmjava EPS polistirola un minerārvates plāksnēm

Materiāls

Knauf Kleber PM ir līmjava uz cementa bāzes visu veidu izolācijas plākšņu līmēšanai. Paredzēta gan mehāniskai izstrādei, gan izstrādei ar rokām.

Kvalitātes nodrošinājums

Produkts ir sertificēto Knauf siltināšanas sistēmu (ETA-10/0390; ETA-10/0320) sastāvdaļa; tam tiek veikta pastāvīga ražošanas procesa kontrole.

Uzglabāšana

12 mēneši. Uzglabāt sausā vietā uz koka paliktņiem.

Iepakojums

25 kg, art. Nr. 266228
Siloss, art. Nr. 286156

Pielietojums

Knauf Kleber PM līmjava ir paredzēta EPS polistirola un minerālvates izolācijas plākšņu līmēšanai uz betona, apmetuma un citu veidu virsmām. **Nav piemērota Neopor tipa plāksnēm!** Ārdarbiem un iekšdarbiem.

Īpašības

- Stabila un spēcīga saķere ar pamatni
- Ūdens tvaika caurlaidība
- Vienkārša izstrāde

Pamatne

Pamatnei jābūt sausai, bez putekļiem, vaļīgām daļām un izsviedrējumiem, nesasalušai un nestspējīgai.

Sienas ar ievērojamiem nelīdzenumiem (>5 mm/m), uz kurām tiks līmētas izolācijas plāksnes, pirms līmēšanas jānotīrīna.

Vecs betons, apmetums, krāsojums nepieciešamības gadījumā jāmazgā ar augstspiediena ūdens strūklu, pēc tam pamatnei ļaujot pilnībā izžūt.

Nestabilas, krītainas pamatnes gruntē ar Knauf Haftemulsion (atšķaidot ar ūdeni attiecībā 1:4), ļaujot gruntij pilnībā iesūkties virsmā.

Izstrāde

Ar rokām

Kleber PM 25 kg pievienot ~5 l tīra ūdens un samaisīt ar lēni rotējošu mikseri. 5 min. ļaut uzbriest, vēlreiz samaisīt un noregulēt darbam nepieciešamo konsistenci.

Mehāniski

Ar PFT G4, G5c, HM – ar līmēm paredzēto aprīkojumu.

Siltumizolācijas plākšņu līmēšana

Uz izolācijas plāksnes pa perimetru uzklāt 5x2 cm līmes joslu un plāksnes vidusdaļā uzlikt līmes punktus. Līmei jānoklāj vismaz 40 % virsmas. Šādi sagatavotu plāksni 10 min. laikā pielīmēt pie sienas.

Dībeļošana

Ja nepieciešams, dībeļošanu veic pēc līmes sacietēšanas - pēc ~ 1 līdz 3 dienām (atkarībā no līmes kārtas biezuma un laika apstākļiem).

Jāņem vērā

Līmjava Kleber PM nav piemērota armēšanas darbiem!

Tehniskie dati

Grauda lielums:	0-1,2 mm
Spiedes izturība:	≥ 10 Mpa
Lieces izturība:	≥ 3,5 Mpa
Saķeres stiprība:	≥ 0,08 Mpa

Materiāla patēriņš

Līmēšana:	5-5,5 kg/m ²
-----------	-------------------------

Dotie patēriņa rādītāji ir vidējie lielumi, kas var mainīties atkarībā no pamatnes īpašībām.

Temperatūra / klimats

Gaisa, kā arī būves temperatūra izstrādes un cietēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5° C. Sargāt no lietus un tiešiem saules stariem!

Izstrādes laiks

Atkarībā no laika apstākļiem ievajktais materiāls ir izstrādājams ~ 2 stundas.

Citi norādījumi

Knauf Kleber PM nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties līmes īpašības.

Izmantojot Knauf Kleber PM kā sistēmu Knauf Termo Plus P un Knauf Termo Plus M sastāvdaļu, vadīties pēc Knauf ETICS montāžas rokasgrāmatas norādēm.

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Darba drošība un atkritumu savākšana

Skatīt materiāla drošības datu lapu.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvniecībā, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.