

## TEHNISKO DATU LAPA

# PENOSIL Premium SpeedFix All Interior 697

Lietošanai gatava līme uz akrila dispersijas bāzes ar lielisku tūlītēju saķeri, piemērota iekšdarbiem. Piemērota dažādu materiālu salīmēšanai, tādu kā koksne, nepulēti akmeņi, betons, ģipškartons, keramika, dažādi ķieģeļu veidi, polistirols. Sacietējušā veidā ir izturīga pret ultravioleto starojumu un derīga pārkrāsošanai.

### Lietošanas joma

Līme ir paredzēta dažādiem būvdarbiem un ir piemērota koka detaļu montāžai, koka un ģipša paneļu montāžai būvdarbos, kokskrūvju savienojumu stiprināšanai un izmantojamo skrūvju skaita samazināšanai. Apdares darbos piemērota apmaļu un grīdlīstu stiprināšanai, kā arī dažādu dekorāciju montāžai. Līme cieši savieno detaļas, tāpēc tā nav piemērota kustīgiem savienojumiem. Neizmantojot zemūdens darbos un zonās, kas atrodas nepārtrauktā kontaktā ar ūdeni. Nepieciešamības gadījumā jau iepriekš jāpārbauda līmes saķere un piemērotība lietošanas vietai.

### Lietošanas nosacījumi

Gaisa temperatūrai jābūt no +5°C līdz +30°C. Sacietēšanas laikā veidojas mitrums, tāpēc telpas ir labi jāvēdina, lai samazinātu mitruma līmeni. Sacietēšana var palēnināties, ja abas līmējamās virsmas nav porainas.

### Lietošanas instrukcija

Savienojamās virsmas attīrīt no putekļiem, netīrumiem, taukiem, eļļas, ūdens un citām daļiņām. Nogriezt patronas augšējo daļu un pieskrūvēt montāžas uzgali līmes virzīšanai. Uzgaļa gals jānogriež tā, lai veidotos līmes dozēšanai piemērots atvērums. Patronu kopā ar uzgali ievietot pistolē un piepildīt uzgali ar līmes masu, vairākas reizes nospiežot uz pistoles palaišanas mehānisma. Uzklāt līmi uz pielīmējamās virsmas un uzreiz piespiest to pie bāzes virsmas. Līmējot smagas detaļas, līmi uzklāt uz abām līmējamām virsmām, piespiest virsmas vienu otrai un rūpīgi nofiksēt, līdz līme sāk sacietēt. Vieglākas detaļas atbalstīt uz 2-3 stundām, sarežģītākas un nokarenas detaļas atbalstīt, līdz līme ir pilnībā sacietējusi. Līmes pilnīga sacietēšana ir atkarīga no līmes slāņa biezuma, līmējamajiem materiāliem un gaisa mitruma. Vienai no līmējamām virsmām ir jālaiž cauri ūdens tvaiki, lai līme varētu sacietēt. Kad līme ir pilnībā sacietējusi, to var krāsot ar akrila krāsu.

### Tīrīšana

Nesacietējušas līmes notīrīšanai var izmantot ūdeni. Sacietējušu līmi noņemt mehāniski.

## Tehniskie dati

| Īpašība                                 | Mērvienība        | Vērtība         |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Darba laiks                             | minūtes           | 3-5             |
| Izžūšanas laiks līdz atlobījumam        | minūtes           | 10              |
| Izžūšanas laiks                         | mm/24 h           | 2-3             |
| Blīvums                                 | g/cm <sup>3</sup> | 1,3             |
| Temperatūras izturība sacietējušā veidā | °C                | no -30 līdz +70 |

Norādītās vērtības tika iegūtas +20°C temperatūrā un ar 50% relatīvo gaisa mitrumu.

## Krāsa

Balta.

## Iepakojums

Plastmasas tūbiņa 290 ml, kastē 12 gab.

## Uzglabāšanas nosacījumi

Garantētais glabāšanas laiks 12 mēneši no ražošanas dienas, uzglabājot hermētiski noslēgtā oriģinālā iepakojumā sausā vietā +5°C līdz +30°C temperatūrā.

## Drošības noteikumi

Izvairīties no ķīmiskās vielas nokļūšanas uz ādas un acīs. Ja nokļuvusi acīs, nekavējoties skalot acis lielā ūdens daudzumā un vērsties pie ārsta. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Detalizētāka informācija par drošību pieejama izstrādājuma drošības sertifikātā (SDS).

## Atkritumu utilizācija

Iepakojumu pilnībā iztukšot un utilizēt atbilstoši noteikumiem.