



K 491.lv



Špakteles

2016

Knauf Super Finish

Lietošanai gatava špaktelmasa

Materialis

Knauf Super Finish (All Purpose) ir dolomīta pulvera maisījums, kas bagātināts ar vinila saistvielu un papildvielām masas īpašību uzlabošanai. Knauf Super Finish špaktelmasa atbilst EN13963 prasībām; kā 3 A tipa materiāli izmantojama dzīvojamā ēku, medicīnas, mācību iestāžu, pārtikas rūpniecības objektu u.c. celtniecībā.

Uzglabāšana

Sargāt no sala, augstas temperatūras un tiešiem saules stariem!

Īslaicīgi sasalis produkts pēc atsaldēšanas un samaisīšanas ir derīgs lietošanai. Derīguma termiņš 12 mēneši.

Kvalitāte

Saskaņā ar EN 13963 prasībām ir veikts produkta tipa tests, kā arī nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole. Produkts tiek marķēts ar CE marķējumu.

Iepakojums

5,4 kg (~ 3,27 l), art. Nr. 261831
20 kg (~ 12,12 l), art. Nr. 314860
28 kg (~ 17 l), art. Nr. 314841

Pielietojums

Piemērota izcili gludu un līdzenu virsmu veidošanai. Paredzēta iekšdarbiem. Var uzklāt ar rokām, mehānizēti vai ar krāsošanas rullīti līdz 2 mm biezā kārtā.

Gatavu špaktelmasu Knauf Super Finish var izmantot:

- plānās virskārtas uzklāšanai
- tādām minerālām celtniecības pamatnēm kā stabiliem ģipša, kaļķa, cementa-kaļķa apmetumiem, betona virsmām, ģipša blokiem, gāzbetonam,
- tīriem un noturīgiem dekoratīvajiem apmetumiem, lakotām virsmām, krāsotām vai ar stiklšķiedras tapetēm aplīmētām virsmām u.c.,
- ģipškartona plāksnēm;
- ģipškartona plākšņu savienojumu, kas pirms tam aizpildīti ar Knauf Uniflott vai Knauf Fugenfüller, pāršpaktelešanai.

Īpašības

- Lietošanai gatava špaktelmasa
- Viegli uzklājama un izlīdzinājama
- Viegli slīpējama un apstrādājama
- Gatava virsma ir izturīga lietošanā
- Nodrošina ideāli piemērotu virsmu tālākiem apdares darbiem

Knauf Super Finish

Lietošanai gatava špaktelmasa



Pamatnes sagatavošana

Pamatnei ir jābūt sausai, stabilai, tīrai un brīvai no putekļiem. Lieli nelīdzenumi vai bojājumi jāaizpilda ar Knauf Fugenfüller vai Knauf Uniflott.

Gruntēšana

Ģipškartona plāksnēm nav nepieciešams gruntējums. Stipri uzsūcoša vai nestabila pamatne jāgruntē ar dziļas iesūkšanās grunti Knauf Tiefengrund.

Izstrāde

Gatavo Knauf Super Finish špaktelmasu pēc samaisīšanas var lietot tieši no spaiņa. Masu pēc vajadzības var atšķaidīt ar ne vairāk kā 250 g ūdens uz 20 l materiāla.

Pēc katras ūdens pieliešanas masu viegli sajaukt un pārbaudīt, vai gatava darbam. Atšķaidīto masu uzglabāt ne ilgāk kā 5 dienas.

Lietot tikai tīrus darbarīkus un traukus!

Izstrāde

Uzklāt līdz 2 mm biezā kārtā;

nākamo kārtu uzklāt tikai tad, kad iepriekšējā nožuvusi.

Sauso virsmu slīpēt ar #180 – #240 frakcijas smilšpapīru ne vēlāk kā 3 - 4 dienas pēc uzklāšanas.

Jāņem vērā, ka materiāla izstrādes laiks ir atkarīgs no temperatūras un gaisa mitruma.

Pēc nožūšanas virsmu var gruntēt ar Knauf Tiefengrund.

Šādā veidā apstrādātu virsmu var arī krāsot ar jebkāda veida krāsām.

Tehniskie dati

Materiāla patēriņš

Savienojumu pāršpaktelēšanai 2 vai 3 kārtās	~ 0,125 kg/m
Virsmas špaktelēšanai	~ 1,5 kg/mm/m ²

Materiāla blīvums

1,65 kg/l (1l = 1,65 kg)

Temperatūra/klimats

Špaktelēšanas laikā temperatūrai telpā jābūt vismaz +10 °C.

Žūšanas laiks

Žūšanas procesā pēc ilgāka laika gatavā špaktelmasa Knauf Super Finish kļūst cieta un izturīga.

Žūšanas laiks ir atkarīgs no virsmas uzsūkšanas spējas, gaisa temperatūras un mitruma telpā.

2 mm biezas kārtas žūšanas laiks ~24 h.

Izvelkot „0 mm” kārtu, ļaut nožūt 3-4 h.

Citi norādījumi

Knauf Super Finish nedrīkst maisīt ar citiem materiāliem.

Špaktelēšanu var sākt tikai tad, ja telpā ir Knauf plākšņu apstrādes noteikumiem atbilstoši apstākļi – mitruma līmenis un temperatūra ir normas robežās.

Ja paredzama lejama (ģipša klonā, cementa) grīda, ģipškartona plāksnes var špaktelēt tikai pēc grīdas ieliešanas.

Darbarīki jānomazgā ar ūdeni tūlīt pēc darba pabeigšanas.

Gadījumā, ja materiāls ir nokļuvis acīs, tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta pēc palīdzības.

Šī tehniskā lapa nosaka materiāla izmantošanas apjomu un ieteicamo darbu veikšanu, bet tā nevar aizstāt izpildītāja prasmes. Papildus šiem ieteikumiem darbu jāveic saskaņā ar būvdarbu prasībām. Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, bet tam nav ietekmes uz tā pielietojuma veidu un apstākļiem. Šaubu gadījumā jāveic izmēģinājuma pielietojums. Ar šo tehnisko datu lapu tiek atceltas iepriekšējās tehniskās kartes.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Deutschland, www.knauf.com

Izplatītājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.