

SNICKERI

Galdnieka tepe

- Lietošanai gatava smalkgraudaina špaktelēšanas tepe
- Ērti uzklāt uz virsmas un viegli slīpēt
- Balta



Produkta īpašības

Lietošanai gatava galdnieka tepe iekšdarbiem. Smalkgraudaina, labi sasaistās ar koksni un pēc slīpēšanas atstāj ļoti gludu nošpaktelētu virsmu. Produktu viegli uzklāt uz virsmas, tas ir labi apstrādājams un ātri žūst.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts koka mēbeļu, durvju, palodžu, līstu u.c. koka detaļu špaktelēšanai, veicot iekšdarbus. Tepe ir piemērota nelielu virsmas nelīdzenumu špaktelēšanai, caurumu un spraugu piepildīšanai, kā arī koka virsmas vienlaidu špaktelēšanai.

Pamatvirsmas

Produkts ir piemērots jaunas un iepriekš krāsotas koka virsmas špaktelēšanai, veicot iekšdarbus sausās telpās.

Virsmas sagatavošana

Pamatvirsmas jābūt attīrītai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Jāaugās, lai koksne būtu sausa, mitrumsaturam jābūt mazākam par 18%. Virsmas tīrīšanai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrīšanai – arī līdzeklis «Bio-Cleaner». Vecā atdalījusies krāsa jānoņem līdz stingrai pamatnei, iepriekš ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru, lai nodrošinātu labāku pielipšanu. Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā piesūcinātu lupatu) un pēc tam jāpārklāj ar speciālu zaru vietām paredzētu laku. Koka detaļu asās malas jānoslīpē ar smilšpapīru līdz vairāk noapaļotai formai. Iepriekš nekrāsota koka virsma pirms špaktelēšanas jānogrunvē ar krāsu «Master Base» vai «Bindo Base».

Špaktelēšana

Uz virsmas jāuzklāj viena vai vairākas līdz 2 mm biezas kārtas tepes «Snickeri». Pirms nākamās špaktelēšanas tepes kārtas uzklāšanas jāpārliciecinās, ka iepriekšējā kārta ir nožuvusi.

Svaiga tepe jāizlīdzina uz virsmas maksimāli gludi, lai samazinātu sekojošās slīpēšanas pakāpi. Špaktelētās virsmas slīpēšanai izmantojams smalkgraudains (150.-180. numura) smilšpapīrs. Pēc slīpēšanas no virsmas rūpīgi jānoņem slīpēšanas putekļi.

Tepe «Snickeri» ir gatava lietošanai. Pēc ilgstošas stāvēšanas var būt nepieciešama viegla tepes samaisīšana. Tepei nedrīkst piejaukt citu tipu tepes vai sausos maisījumus.

Beigu apdare

Špaktelētās virsmas krāsošanai var lietot gan akrila, gan alkīda krāsu.



Tehniskie dati

Pielietojums	sausas telpas, iekšdarbi
Saistviela	kopolimēra latekss
Graudiņa lielums	< 0,1 mm
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65 %)	3 stundas, ja tepes biezums ir 1 mm
Atšķaidītājs	ūdens
Krāsa	balta
Darbarīks	špaktelļāpstiņa
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
Glabāšana	glabāt slēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C)
Iepakojums	0,5 l/2,5 l

Špaktelēšanas ieteikumi

Špaktelēšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10...+25 °C (ieteicams 18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Jāizvairās strādāt tad, kad tieši uz virsmas krīt saules stari, kā arī špaktelēt saulē sakarsušas virsmas. Mitra gaisa iedarbība kopā ar zemu temperatūru krietni pagarina tepes žūšanas laiku.

Pēc trauka atvēršanas tepe ilgāku laiku saglabā svaigumu, ja pēc darba tepes augšdaļu pārklāj ar plānu plēvi un tepes trauku stingri noslēdz.

Darba drošība

Virsmas špaktelēšanas un slīpēšanas laikā ievērot drošības prasības, izmantot respiratoru, acu vai sejas aizsarglīdzekļus, kā arī rūpīgi vēdināt telpas. Lai novērstu putekļu izplatīšanos, slīpēšanas putekli no virsmas jānoņem ar mitru lupatu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un atkritumu likvidēšana

Pēc darba stingri noslēgt tepes trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko tepi. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās tepes atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs

«Akzo Nobel», Zviedrija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.