

Capadur GreyWood

Pigmentēta, ar ūdeni atšķaidāma lazūra kokam. Ārdarbiem. Pateicoties izmeklētiem pelēkajiem toņiem, tiek atdarināts koka dabiskais pelēcīgums. Piemērota tilpumā nemainīgām, ierobežoti mainīgām un mainīgām koksnes būvdetaļām.



Produkta apraksts

Pielietojums	Izmeklēti dižciltīgi pelēkie toņi rada iespaidu, ka koks ir kļuvis dabiski un vienmērīgi pelēks – tā, kā dabā tas piemērotos apstākļos notiek daudzu gadu garumā. Priekšroka tiek dota tādām pielietojuma sfērām kā koka fasādes, kurām nepieciešams saglabāt dabisku izskatu. Capadur GreyWood tikpat piemērota ir arī žogiem, balkonu margām, logu aizvērtnēm, vārtiem un citām tilpumā mainīgiem un daļēji mainīgiem būvelementiem, kā arī tādiem tilpumā nemainīgiem būvelementiem kā logi un ārdurvis. Pielietojams tikai ārdarbos! (āra logu un durvju iekšējās puses arī tiek uzskatītas par ārdarbu zonu). Capadur GreyWood sastāvā ir virskārtu konservējošs līdzeklis pret sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārseguma virsmas. Virsmu konservējošais līdzeklis ir procesu aizkavējoša iedarbība. Atkarībā no bioloģiskā noslogojuma ekstrēmi apdraudētu koka detaļu gadījumā - tādu kā, lēzenu jumtu apakšējās daļas un plātņu veida koka detaļas (piem., jūras priedes plātnes) arī pirms parastā garantijas termiņa beigām jārēķinās ar jaunu sēnīšu un aļģu veidošanās risku. Materiāls nav piemērots kokam, kas nonāk ilgstošā saskarsmē ar zemi un ūdeni.
Īpašības	■ izmeklēti pelēcīgie toņi, pateicoties pārļu spīduma pigmentiem ■ lieliska aizsardzība pret UV staru iedarbību, pateicoties reflektējošiem pigmentiem ■ ar virskārtas aizsargslāni pret pelējuma sēnīšu veidošanos ■ vienkārši renovējama plānkārtas lazūra ■ atšķaidāma ar ūdeni ■ virsma pēc nožūšanas nesalīp ■ atbilst GOS (gaistošo organisko savienojumu) vadlīnijām ■ konsistence, kas kavē noplūdes veidošanos
Materiāla bāze	Akrila dispersija
Iepakojums	1 l, 5 l
Krāsu toņi	ColorExpress sistēmā sekojošos toņos: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island. Virsmas krāsu tonis un spīdums atkarīgs no koka virsmas īpašībām, kā arī no pārklājumu skaita un tā, cik bagātīgi uzklāts materiāls.
Spīduma pakāpe	Zīdaini matēta
Uzglabāšana	Vismaz 2 gadus oriģināli slēgtā iepakojumā sausā, vēsā vietā, sargāt no sala.
Tehniskie dati	■ Blīvums: apm. 1,0 g/cm ³



Iestrāde

Piemērotas pamatnes	Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem. Pirms tādu plāksnīšu koksnes materiālu, kā masīvkoka plāksnes, finierskaidru spraišļi, kokskaidu vai koka šķiedru plāksnes, pārklāšanas ievērot BFS atgādnes Nr. 18 atkāpi 2.2.3 ff. Norādes par apstrādāto koka detaļu uzturēšanu: Ilgstoša koka detaļu kvalitātes saglabāšana iespējama tikai tad, ja tiek veikta to regulāra un lietpratīga uzturēšana kārtībā. Norādes par uzturēšanu un nepieciešamajiem uzturēšanas intervāliem skatīt Krāsu un materiālo vērtību aizsardzības federālās komitejas BFS-atgādnes Nr.18 C pielikumā.						
Pamatnes sagatavošana	Jaunas koka virsmas: Gludas, ēvelētas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā un notīrīt, noņemot tādas no koka iznākušās sastāvdaļas, kā sveķus. Ārdarbos impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund Vecas koka virsmas: Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt un notīrīt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju. Sēnīšu un aļģu apaugumu rūpīgi nomazgāt un virsmas dezinficēt ar Capatox. Impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund. Krāsotas koka virsmas: Vecos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt līdz koksnei. Sēnīšu un aļģu apaugumu rūpīgi nomazgāt un virsmu dezinficēt ar Capatox. Koka virsmu impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund. Cieši turošos vecos pārklājumus notīrīt un sedzoši gruntēt ar Capacryl Haftprimer renovācijas krāsa tonī (Caparol 3D/Palazzo 205). Starpklājums un nobeiguma pārklājums ar Capadur GreyWood vēlamajā krāsu tonī (āderēšanas tehnika).						
Materiāla sagatavošana	Capadur GreyWood ir gatavs iestrādei. Pirms iestrādes materiālu labi samaisīt. Veicot iestrādi ar otu, izmantot akrila lakas otu no poliestera un dabisko saru sajaukuma (piem., Orelmix). Uzklāšanai ar rullīti izmantot īsas spalvas poliamīda rullīšus un pēc tam apstrādāt ar otu. Capadur GreyWood saturā ir virskārtu konservējošs līdzeklis pret sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārseguma virsmas un tādēļ to var izsmidzināt tikai slēgtās iekārtās.						
Pārklājuma uzbūve	Pamatne	Pielietojums	Pamatnes sagatavošana	Impregnējums	Gruntējums	Starpklājums	Nobeiguma pārklājums
	Neapstrādātas koka būvdetaļas	tikai ārdarbos-1)	skatīt augstāk un BFS-atgādni Nr. 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur GreyWood	ja nepieciešams Capadur GreyWood	Capadur GreyWood
	Koka būvdetaļas ar veco pārklājumu ar labu nestspēju:	tikai ārdarbos-1)	skatīt augstāk un BFS-atgādni Nr. 18	-	Capacryl Haftprimer Renovierfarbton (Palazzo 205)	Capadur GreyWood	
Patēriņš	70-100 ml/m² vienam klājumam Koksnes virsmas īpašības (piem., raupjums, uzsūktspēja u.c.) ietekmē patēriņu. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot izmēģinājuma klājumu.						
Iestrādes nosacījumi	Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 8 °C.						
Žūšana/ žūšanas laiks	Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, nākošo kārtu var uzklāt agrākais pēc 4 stundām. Pārkrāsojama pēc apm. 1,5 stundas. Pirms tālākas apstrādes ievērot vismaz 4 stundu žūšanas periodu. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks vai arī mazāka gaisa apmaiņa, piemēram, ja koka būvdetaļas sakrautas blīvi, žūšanas process būs ilgāks.						
Darbarīku tīrīšana	Pēc lietošanas ar ūdeni.						

Norādes

Drošības norādes	Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu, jo var tikt bojāta zarnu flora. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izsmidzināšanu veikt tikai slēgtās iekārtās. Satur CG 22-1130 (UV staru absorbētājs). Var izraisīt alerģiskas reakcijas.
Likvidācija	Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam	Šīnī produktā (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 130 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-KH01F

Klientu serviss

SIA DAW Baltica Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@daw.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskā informācija TIEX-22 · Sagatavota: novembris 2017

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-22 tulkojums.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaāl · Lāike tee 2/1, Peetri kūla, Rae vald 75312 Harjumaa · biroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt.