



PENTAFTĀLA PARKETA LAKA

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta parketa un koka grīdu lakošanai mēreni ekspluatējamās dzīvojamās telpās.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| - spīdums | spīdīga |
| - negaistošo vielu masas daļa, % | 46 ± 3 |
| - žūšanas laiks 20°C temperatūrā | Ne vairāk par 24 stundām. |

LIETOŠANA:

Laku uzklāj ar otu vai veltnīti uz tīrām sausām virsmām 1 - 2 kārtās. Veicot uzklāšanu 2 kārtās starp kārtām ieteicams veikt vieglu slīpēšanu. Slīpēšana ir obligāta, ja izturēšanas laiks starp kārtām ir vairāk par 3 diennaktīm. Nepieciešamības gadījumā atšķaida ar šķīdinātāju līdz 5% pēc tilpuma. Katru lakas kārtu žāvē 24 stundas (20 ± 2)°C temperatūrā.

PATĒRINŠ:

8 – 10 m²/l vienai kārtai.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

Vaitspirts, VAITSOL. Šos pašus šķīdinātājus var lietot instrumentu tīrīšanai.

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

IEPAKOJUMS:

0,9 l; 2,7 l. Iespējama cita tilpuma tara.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur vaitspirtu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.