



RIATOP PRIMER

ĀTRI ŽŪSTOŠA ALKĪDA PRETKOROZIJAS GRUNTS



- Īpaši ātri žūstoša
- Satur efektīvus pretkorozijas pigmentus

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša pretkorozijas alkīda grunts. Satur efektīvus pretkorozijas pigmentus.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta āra apstākļos ekspluatējamu tērauda virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar alkīdu un uretānalkīdu emaljām, tajā skaitā - RIATOP 30, RIATOP 80, PENTAPRIM, PENTATOP UNIVERSAL, PENTALUX T, URF-1128 u.c.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>				
<u>Krāsa:</u>		Balta (A bāze), pelēka. A bāze ir tonējama gaišos krāsu toņos.		
<u>Žūšanas laiks:</u>				
Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra	Izturēšanas laiks līdz otrās RIATOP PRIMER kārtas uzklāšanai, kā arī RIATOP 30 un RIATOP 80 uzklāšanai, h		Izturēšanas laiks līdz emalju PENTAPRIM, PENTALUX T, PENTATOP UNIVERSAL vai URF-1128 uzklāšanai, h	
	<i>Ne mazāk par</i>	<i>Ne vairāk par</i>	<i>Ne mazāk par</i>	<i>Ne vairāk par</i>
	+ 10°C	1.5	12 *	1
	+ 20°C	1	6 *	1
				Nav ierobežojumu
* ja nākošā kārtā netika uzklāta norādītajā laikā pēc iepriekšējās kārtas uzklāšanas, tad to atļauts uzklāt tikai pēc 6 dienām no iepriekšējās kārtas uzklāšanas.				
<u>Patēriņš:</u>		6÷12 m ² /l vienai kārtai, atkarībā no uzklājamā slāņa biezuma.		
<u>Šķīdinātājs:</u>		Ksilols, solvents, šķīdinātāji SOLVEKS vai SOLVEKS SPRINT		
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>		Ota, veltnītis, pulverizators vai bezgaisa smidzināšanas iekārta		
<u>Glabāšanas laiks:</u>		48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā		
<u>Iepakojums:</u>		0.9 l; 2.7 l; 10 l; 23 l.		

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei, pievienojot 0 - 5% šķīdinātāja, ja uzklāšanu veic ar otu vai veltnīti.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No krāsojamās virsmas jānotīra rūsa un netīrumi, izmantojot abrazīvo attīrīšanas metodi. Jāveic virsmas attaukošana. Sasniedzamā virsmas tīrības pakāpe – Sa 2½ vai St 3. Pirms lietošanas grunti rūpīgi samaisīt.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Grunti uzklāj 1 – 2 kārtās uz tīrām un sausām virsmām. Grunts uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ksilolu, solventu vai šķīdinātājus SOLVEKS vai SOLVEKS SPRINT.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur ksilolu (izomēru maisījumu). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties noņemt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušu. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.



0.9l, 2.7l, 10L,
9.9l (A bāze)



12 m²/l vienai
kārtai



1 h



SOLVEKS,
SOLVEKS
SPRINT,
KSILOLS



RILAKOLOR
(A BĀZE)

