

Grunts

NEOSPRINT PRIMER

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša grunts uz epoksiēsteru polimēru bāzes. Satur efektīvus pretkorozijas pigmentus.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta āra apstākļos ekspluatējamu tērauda, cinkotu un alumīnija virsmu gruntēšanai. Kā virskārtas uzklāšanai pēc grunts lietošanas ieteicamas alkīdu un uretānalkīdu emaljas uz vaišpirta bāzes (PENTAPRIM, PENTALUX T, PENTATOP, PENTATOP UNIVERSAL, URF-1128, NEOSPRINT 30), poliuretāna emalja URETOP, kā arī ar ūdeni atšķaidāmās emaljas RIALKID.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- krāsa: pelēka

- negaistošo vielu tilpuma daļa, % 48

- žūšanas laiks 20°C temperatūrā:

Norādīts 1. tabulā:

1. tabula .

Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra	Žūšanas laiks, minūtes	Izturēšanas laiks līdz otrās NEOSPRINT PRIMER kārtas uzklāšanai, h		Izturēšanas laiks līdz emalju uzklāšanai, h, ne mazāk par	
		Ne mazāk par	Ne vairāk par	PENTAPRIM, PENTALUX T, PENTATOP, PENTATOP UNIVERSAL, URF-1128, NEOSPRINT 30, RIALKID	URETOP
+ 10 °C	60	1,5	6 *	1	36
+ 20 °C	45	1	5 *	1	24

* ja otrā kārtā netika uzklāta norādītajā laikā pēc pirmās kārtas uzklāšanas, tad otro kārtu atļauts uzklāt tikai pēc 7 dienām kopš pirmās kārtas uzklāšanas.

LIETOŠANA:

Tērauda virsmām pirms grunts uzklāšanas jābūt attīrītām no netīrumiem, korozijas produktiem (rūsas) un attaukotām. Cinkotas un alumīnija virsmas pirms krāsošanas jāattauko, viegli jāapstrādā ar smalku smilšpapīru vai vieglu abrazīvo strūklu, jānomazgā ar 5 % amonjaka ūdens šķīdumu un jānožāvē. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5° C. Gaisa mitrumam – ne augstākam par 85 %. Grunti uzklāj 1 – 2 kārtās uz tīras sausas virsmas ar otu, veltnīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām (ar sprauslas diametru 0,011"÷0,017"). Nepieciešamības gadījumā grunti atšķaida ar šķīdinātāju: 0 – 5 % uzklājot ar otu, veltnīti vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām; 5 – 8 % uzklājot ar pulverizatoru.

PATĒRINŠ:

(nerēķinot zudumus uzklāšanas laikā)

Informācija par grunts patēriņu dažādiem pārklājumu biezumiem dota

2. tabulā:

2. tabula .

Grunts pārklājuma biezums, µm		Nepieciešamais kārtu skaits	Grunts patēriņš, m ² / l
sausai plēvei	slapjā slāņa biezums (bez atšķaidīšanas)		
40	83	1	12
70	146	1	6.8



ŠKĪDINĀTĀJS:

Ksilols, solvents vai šķīdinātāji SOLVEKS, SOLVEKS SPRINT. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu mazgāšanai

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

IEPAKOJUMS:

0,9 l; 2,7 l; 10 l.

**DARBA UN VIDES
AIZSARDZĪBA:**

Satur ksilolu (izomēru maisījumu) un cinka fosfātu. Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu. Kairina ādu. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.