

tesa® Professional 63632

Alu-Tape Universal



Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Tehniskie dati

• Starpslāņa materiāls	alumīnija folija	• Atdalošā slāņa atlaišana	viegla
• Kopējais biezums	65 µm	• Temperatūras noturība (īstermiņa)	160 °C
• Līmvielas veids	akrils	• Temperatūras izturība MIN.	-40 °C
• Sagraušanas pagarinājums	3 %	• Temperatūras izturība MAKS.	160 °C
• Stiepes izturība	25 N/cm	• Virsmas apdare	atstarojoša
• Starpslāņa biezums	85 µm		

Lipšana pie

• tērauda	8.0 N/cm	• PE (sākotnējā)	4.0 N/cm
• stikla (sākotnējā)	8.0 N/cm	• PVC (sākotnējā)	5.5 N/cm

Īpašības

• Noplēšana ar rokām	●●●●	• Izturība pret novecošanu (UV)	●●●●
• Viegli noņemama	nē	• Mitruma izturība	●●●●
• Uz tās var viegli rakstīt	nē	• Noturība pret UV starojumu	●●●●
• Piemērota formu izciršanai	jā	• Water resistance	●●●●
• Sertificēts saskaņā ar	DIN 4102 B1 and UL 510A	• Fluorescējoša	nē
• Temperatūras noturība (ilgtermiņa)	90 °C	• Pielāgošanās formai	●●
• Nodilumizturība	●●●●		

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā: ●●●● ļoti labi ●●● labi ●● vidēji ● vāji

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
<http://l.tesa.com/?ip=63632>