

TEHNISKO DATU LAPA

ELVI ŠPAKTEĻMASA KOKA GRĪDĀM

ĪPAŠĪBAS

O Ļoti laba saķere ar koka, koka skaidu plākšņu, finiera, parketa, lamināta virsmām.

O Elastīga

O Viegli uzklājama

O Plaisu izturīga

O Mazs rukums

TIPS

Lietošanai gatava elastīga, špakteļmasa uz akrila polimēra bāzes.

PIELIETOŠANA (PIELIETOŠANAS OBJEKTI)

Paredzēta koka grīdu nelīdzenumu izlīdzināšanai, spraugu starp dēļiem vai kokskaidu, finieru plāksnēm aizpildīšanai lai kvalitatīvi sagatavotu pirms krāsošanas vai lakošanas ar ūdens bāzes krāsām un lakām. Var izmantot parketa un lamināta ieklāšanas darbos.

TEHNISKIE PARAMETRI

Agregātstāvoklis - pastveida masa.

Krāsa – priede (vai pēc kataloga)

Pildviela – karbonāti, krāsvielas.

Graudainība – līdz 40 mikroni.

Saistviela – celuloze, akrila polimērs.

Šķīdinātājs – ūdens.

Blīvums – 1,80 +/-0,05 g/cm³.

pH – 7,5-8,0

Sausais atlikums – 68+/-1%.

Max slāņa biezums 3 mm .

Nocietēšanas laiks pie 23°C,W-50% - 1mm – 2 stundas,

3 mm – 8 stundas.

Adhēzija ar koka virsmām - > 0,6 MPa

Bīstamo vielu izdalīšana - nav

UZGLABĀŠANA

18 mēneši blīvi aizvērtā iepakojumā pie temperatūras +5°C līdz +30°C. SARGĀT NO SALA!

IEPAKOJUMS

PE konteiners 480g , PE spainis 1,6 kg, PE spainis 5 kg, PE spainis 16 kg.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem, eļļas traipiem, atlupušas krāsas u. c. saķeri samazinošām detaļām. Gaisa temperatūrai jābūt > + 10°C, koka virsmu mitrums nedrīkst pārsniegt 8 %.

UZKLĀŠANA

Uzklāj ar špaktelļāpstiņu un rūpīgi nolīdzina. Max viena slāņa biezums līdz 3 mm. Lielas plaisas ,caurumus, nelīdzenumus špaktelē vairākkārtīgi pēc iepriekšējā slāņa pilnīgas nožūšanas. Pēdējo slāni pēc nožūšanas slīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru. Nošpaktelēto virsmu var krāsot vai lakot ar materiāliem uz ūdens bāzes. UZMANĪBU! SLĪPējot izmantot AIZSARGBRILLES. INSTRUMENTUS PĒC LIETOŠANAS NOMAZGĀT AR ŪDENI.

MARKĒŠANA

EUH208 Satur biocīdu maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Špaktelmasa nav bīstama apkārtējai videi un dzīvjiem organismiem. SARGĀT NO BĒRNIEM!

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus.

Ja nokļūst acīs , nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšo iepakojumu un sacietējušo materiālu utilizē kā saimniecības atkritumus saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TRANSPORTĒŠANA

Blīvi noslēgtos iepakojumos pie temperatūras augstākas par +5°C. SARGĀT NO SALA!

Augstāk minētā informācija izriet no laboratorijas pārbaudēm un praktiskās pieredzes. Ražotājs nekontrolē produkta pareizu pielietošanu un neatbild par zaudējumiem kas radušies neievērojot ražotāja INSTRUKCIJU.

SIA "Sabine-E", Mežrozīšu iela 29 ,Rīga LV -1016.

e-pasts : administracija@sabine-e.lv