

TEHNISKO DATU LAPA

ELVI ŠPAKTELMAŠA KOKA VIRSMĀM – ĀRDARBIEM

ĪPAŠĪBAS

O Ļoti laba saķere ar koka, koka skaidu plākšņu, finiera virsmām

O Plastiska

O Viegli uzklājama

O Viegli slīpējama

O Atmosfēras izturīga

TIPS

Lietošanai gatava plastiska špakteles masa uz akrila kopolimēra bāzes.

PIELIETOŠANA

Paredzēta nelīdzenumu, caurumu un citu defektu aizpildīšanai uz koka virsmām un to kvalitatīvai sagatavošanai pirms krāsošanas vai lakošanas ar ūdens bāzes krāsām un lakām.

PIELIETOŠANAS OBJEKTI

Koka virsmas – koka logu rāmji, durvis, sienas, griesti āra darbos, dārza mēbeles. Var špaktelēt arī lamināta, parketa un koka virsmas iekšdarbos. Špaktelētā virsmā var sist naglas, skrūvēt skrūves, to var slīpēt un zāgēt.

TEHNISKIE PARAMETRI

Agregātstāvoklis - pastas veida masa.

Krāsa – saskaņā ar krāsu katalogu (balta, osis, priede, priedes zari, ozols, ozola zari))

Pildviela – dolomīts, krāsvielas.

Graudainība – līdz 20 mikroni.

Saistviela – celuloze, akrila kopolimērs.

Šķīdinātājs – ūdens.

Blīvums – 1,80 +/-0,05 g/cm³.

Viskozitāte pie 23°C – 240000 m.Pas

pH – 8,0-8,5

Sausais atlikums – 78+/-1%.

Max slāņa biezums 2 mm .

Nocietēšanas laiks pie 23 grādi C, W-60% - 1mm – 2 stundas; 2mm-8 stundas;

Adhēzija - > 0,7 MPa

Ūdens tvaiku caurlaidība V-85g/m².d

Bīstamo vielu izdalīšana – nav ;GOS <5 g/l

UZGLABĀŠANA

18 mēneši blīvi aizvērtā iepakojumā pie temperatūras +5 grādi C līdz +25 grādi C. SARGĀT NO SALA!

IEPAKOJUMS

PE kontainers 480g , PE spainis 1,6 kg, PE spainis 5 kg.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem, eļļas traipiem, atlupušas krāsas u. c. saķeri samazinošām detaļām. Gaisa temperatūrai jābūt > + 15 grādi C, koka virsmu mitrums nedrīkst pārsniegt 12 %.

UZKLĀŠANA

Uzklāj ar špakteles lāpstiņu un rūpīgi nolīdzina. Max viena slāņa biezums līdz 2 mm. Lielas plaīsas ,caurumus, nelīdzenumus špaktelē vairākkārtīgi pēc iepriekšējā slāņa pilnīgas nožūšanas. Pēdējo slāni pēc nožūšanas slīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru. Nošpaktelēto virsmu var krāsot vai lakot ar materiāliem uz ūdens bāzes. UZMANĪBU! SLĪPĒJOT IZMANTOT AIZSARGBRILLES. INSTRUMENTUS PĒC LIETOŠANAS NOMAZGĀT AR ŪDENI.

MARĶĒŠANA

EUH208 Satur biocīdu maisījumu: 5-hlor-2metilizotiazol-3(2H)-ona(EC no.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC no.220-239-6).Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Špakteles masa nav bīstama apkārtējai videi un dzīviem organismiem. SARGĀT NO BĒRNIEM!

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus.

Ja nokļūst acīs , nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens, izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšo iepakojumu un sacietējušo materiālu utilizē kā saimniecības atkritumus saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TRANSPORTĒŠANA

Blīvi noslēgtos iepakojumos pie temperatūras augstākas par +5 grādi C. SARGĀT NO SALA!

Augstāk minētā informācija izriet no laboratorijas pārbaudēm un praktiskās pieredzes. Ražotājs nekontrolē produkta pareizu pielietošanu un neatbild par zaudējumiem kas radušies neievērojot ražotāja INSTRUKCIJU.

SIA "Sabine-E", Mežrozīšu iela 29 ,Rīga LV -1016.E-pasts: administracija@sabine-e.lv