

TEHNISKO DATU LAPA

ELVI ŠPAKTELMAŠA REĢIPSIM - VIEGLA

ĪPAŠĪBAS

O Ūdens tvaiku caurlaidīga

O Ļoti laba saķere ar ģipškartona plāksnēm, koka, koka skaidu un minerālām virsmām

O Viegli uzklājama un ļoti viegli slīpējama

O Plaisu izturīga

O Mazs rukums

O Bez smaržas

O Gatava lietošanai

TIPS

Špaktelmasa uz vinilakrilāta kopolimēra bāzes.

PIELIETOŠANA

Paredzēta ģipškartona un koka skaidu plākšņu lentas iestrādāšanai un salaiduma vietas nolīdzināšanai, kā arī minerālu virsmu līdz 5 mm dziļu plaisu un caurumu aizpildīšanai un vienlaidus špaktelēšanai līdz 2mm biezā slānī, virsmu kvalitatīvai sagatavošanai pirms krāsošanas ar ūdens bāzes krāsām, tapešu līmēšanas vai dekoratīvā apmetuma uzklāšanas.

PIELIETOŠANAS OBJEKTI

Sienu un griestu virsmas iekšdarbos sausās telpās.

TEHNISKIE PARAMETRI

Agregātstāvoklis - pastveida masa.

Krāsa – balta

Pildviela - karbonāti

Graudainība – līdz 110 mikroni.

Saistviela – celuloze, vinilakrilāta kopolimērs.

Šķīdinātājs – ūdens.

Blīvums – 1,25+/-0,05 g/cm³.

pH – 7,5 – 8,0

Sausais atlikums – 71+/-1%.

Max slāņa biezums vienlaidus špaktelēšanai - 2 mm .

Spraugas , caurumi - 5 mm.

Nocietēšanas laiks pie 23°C,W-50% - 2mm – 6 stundas, 5mm – 12 stundas

Adhēzija pēc 24 stundām - > 0,3 MPa

Bīstamo vielu izdalīšana - nav

UZGLABĀŠANA

18 mēneši blīvi aizvērtā iepakojumā pie temperatūras +5°C līdz +30°C. SARGĀT NO SALA!

IEPAKOJUMS

PE kontainers 0,3l; PE spainis 1l, PE spainis 3l; PE spainis 5l; PE spainis 10l.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt sausai un stingrai. Virsmu attīrīt no mazāk noturīgiem un atdalāmiem slāņiem, kā arī no netīrumiem, putekļiem u.c. saķeri samazinošām detaļām. Porainas un stipri uzsūcošas virsmas nogruntēt ar ELVI unigrunti PROFPRIMER vai TPB-5, irdenas un nestipras virsmas gruntēt ar ELVI Dziļo PROFGRUNTI vai Dziļo grunti A-05.

UZKLĀŠANA

Reģipša šuvi špaktelē vairāk kārtīgi. Pirmo reizi iestrādā lentu uz slapjas špakteles un ar špakteljāpstīņu piespiežot velk pa šuvi, lai neveidojas lentas locījumi un tā būtu iespiesta mitrajā špaktelē. Noņem lieko masu, ja tā ir kaut kur palikusi. Kad špaktele sacietē, smērē virsū papīra lentai svaigu masu un izlīdzina. Pirms krāsošanas vai tapešu līmēšanas noslīpē un nogruntē. Ja vajadzīgs, sīkos defektus izlabo vēlreiz ar špaktelmasu, atkal pieslīpē un nogruntē. Vienlaidus špaktelējot max viena slāņa biezums līdz 2 mm. Lielas plaisas, caurumus, nelīdzenumus špaktelē vairākkārtīgi pēc iepriekšējā slāņa pilnīgas nožūšanas. Viena slāņa max biezums 5 mm. Pēdējo slāni pēc nožūšanas slīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru. Patēriņš 1,2 kg/m² (1mm). Nošpaktelēto virsmu var krāsot ar materiāliem uz ūdens bāzes vai līmēt tapetes. SLĪPĒJOT IZMANTOT AIZSARGBRILLES. INSTRUMENTUS PĒC LIETOŠANAS NOMAZGĀT AR ŪDENI.

MARĶĒŠANA

EUH208 Satur biocīdu maisījumu:5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(1:3). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Špaktelmasa nav bīstama apkārtējai videi un dzīviem organismiem. SARGĀT NO BĒRNIEM!

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus. Saskaņā ar ādu: Noskalot ar lielu ūdens daudzumu.

Saskaņā ar acīm: Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens, izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšo iepakojumu un sacietējušo materiālu utilizē kā saimniecības atkritumus saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TRANSPORTĒŠANA

Blīvi noslēgtos iepakojumos pie temperatūras augstākas par +5°C. SARGĀT NO SALA!

Augstāk minētā informācija izriet no laboratorijas pārbaudēm un praktiskās pieredzes. Ražotājs nekontrolē produkta pareizu pielietošanu un neatbild par zaudējumiem kas radušies neievērojot ražotāja INSTRUKCIJU.

SIA "Sabine-E", Mežrozīšu iela 29 ,Rīga LV -1016.E-pasts: administracija@sabine-e.lv