

TEHNISKO DATU LAPA

ELVI ŠPAKTELMAŠA UNIVERSĀLA

ĪPAŠĪBAS

O Elpojoša

O Ļoti laba saķere ar minerālām, koka, koka skaidu un ģipškartona plāksnēm

O Viegli uzklājama un viegli slīpējama

O Plaisu izturīga

O Mazs rukums

O Bez smaržas

O Iekšdarbiem

TIPS

Lietošanai gatava špaktelmasa uz vinilacetāta akrilāta kopolimēra bāzes.

PIELIETOŠANA

Paredzēta betona, vieglbetona, apmetuma, ģipškartona, kokskaidu plākšņu vienlaidus špaktelēšanai līdz 2 mm biezā slānī, virsmu kvalitatīvai sagatavošanai pirms krāsošanas ar ūdens bāzes krāsām, tapešu līmēšanas vai dekoratīvā apmetuma uzklāšanas. Ieteicama virsmu špaktelēšanai kur nepieciešama kārtas palielināta stiprība (logu, durvju ailes, stūri u.c.).

PIELIETOŠANAS OBJEKTI

Sienu un griestu virsmas iekšdarbos sausās telpās.

TEHNISKIE PARAMETRI

Agregātstāvoklis - pastveida masa.

Krāsa – balta

Pildviela - karbonāti

Graudainība – līdz 80 mikroni.

Saistviela – celuloze, vinilacetāta akrilāta polimērs.

Šķīdinātājs – ūdens.

Blīvums – 1,80 +/-0,05 g/cm³.

pH – 7,5 – 8,0

Sausais atlikums – 76+/-1%.

Max slāņa biezums vienlaidus špaktelēšanai - 2 mm .

Nocietēšanas laiks pie 23°C, W-50% - 1mm – 2 stundas, 2mm – 4 stundas

Adhēzija pēc 24 stundām - > 0,3 MP

Bīstamo vielu izdalīšana - nav

UZGLABĀŠANA

18 mēneši blīvi aizvērtā iepakojumā pie temperatūras +5°C līdz +30°C. SARGĀT NO SALĀ!

IEPAKOJUMS

PE 0,3l kontainers 0,48kg; PE 1l spainis 1,6 kg, PE 3l spainis 5 kg; PE 5l spainis 8kg;
PE 10l spainis 16kg.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Jaunu virsmu attīrīt no netīrumiem, putekļiem u.c. saķeri samazinošām detaļām. Porainas un stipri uzsūcošas virsmas nogruntēt ar ELVI unigrunti PROFPRIMER, TPB-5. Vecas virsmas attīrīt no atlupušas krāsas u.c. nestipriem slāņiem. Irdenas virsmas nogruntēt ar ELVI DZIĻO grunti A-05, KRĪTA grunti vai dziļo Profgrunti.

UZKLĀŠANA

Uzklāj ar špaktelīpstiņu vai mehāniski izmidzinot un rūpīgi nolīdzina. Max viena slāņa biezums līdz 2 mm. Lielas plaisas, caurumus, nelīdzenumus špaktelē vairākkārtīgi pēc iepriekšējā slāņa pilnīgas nožūšanas. Pēdējo slāni pēc nožūšanas slīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru. Patēriņš 1,8 kg/m² (1mm). Nošpaktelēto virsmu var krāsot ar materiāliem uz ūdens bāzes vai līmēt tapetes/klāt dekoratīvo apmetumu (iepriekš nogruntējot ar kādu no minētajām gruntīm). SLĪPĒJOT IZMANTOT AIZSARGBRILLES. INSTRUMENTUS PĒC LIETOŠANAS NOMAZGĀT AR ŪDENI.

MARĶĒŠANA

EUH208 Satur biocīdu maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Špaktelmasa nav bīstama apkārtējai videi un dzīvīem organismiem. SARGĀT NO BĒRNIEM!

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus. Saskarē ar ādu nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens, izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšo iepakojumu un sacietējušo materiālu utilizē kā saimniecības atkritumus saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TRANSPORTĒŠANA

Blīvi noslēgtos iepakojumos pie temperatūras augstākas par +5°C. SARGĀT NO SALĀ!

Augstāk minētā informācija izriet no laboratorijas pārbaudēm un praktiskās pieredzes. Ražotājs nekontrolē produkta pareizu pielietošanu un neatbild par zaudējumiem kas radušies neievērojot ražotāja INSTRUKCIJU.

SIA "Sabine-E", Mežrozīšu iela 29 ,Rīga LV -1016.E-pasts: administracija@sabine-e.lv