

TEHNISKO DATU LAPA

ELVI ŠPAKTELMAŠA FASĀDES

ĪPAŠĪBAS

O Ļoti laba saķere ar minerālām, koka, koka skaidu plākšņu, finiera virsmām

O Viegli uzklājama un viegli slīpējama

O Plaisu izturīga

O Mazs rukums

O Mitruma un atmosfēras izturīga

O Bez smaržas

TIPS

Lietošanai gatava špaktelmasa uz akrilpolimēra bāzes.

PIELIETOŠANA

Paredzēta nelīdzenumu, caurumu un citu defektu aizpildīšanai uz minerālām un koka virsmām un to kvalitatīvai sagatavošanai pirms krāsošanas ar ūdens bāzes krāsām un dekoratīvā apmetuma uzklāšanas.

PIELIETOŠANAS OBJEKTI

Špaktelmasa paredzēta minerālu fasāžu defektu izlabošanai (nelīdzenumi, plaisas, caurumi) un nelielu fragmentu koka virsmu špaktelēšanai (logu rāmji, durvis u.c.).

TEHNISKIE PARAMETRI

Agregātstāvoklis - pastveida masa.

Krāsa – balta

Pildviela - karbonāti

Graudainība – līdz 40 mikroni.

Saistviela – celuloze, akrilpolimērs.

Šķīdinātājs – ūdens.

Blīvums – 1,80 +/-0,05 g/cm³.

pH 7,5-8,0

Sausais atlikums – 74+/-1%.

Max slāņa biezums 4 mm .

Nocietēšanas laiks pie 23°C,W-50% - 1mm – 2 stundas,

4 mm – 12 stundas.

Ūdens absorbcija – W2, LVS EN 15824

Adhēzija pēc 24 stundām - > 0,6 MP, LVS EN 15824:2009

Ugunsizturības klase – C, LVS EN 15824:2009

Bīstamo vielu izdalīšana - nav

UZGLABĀŠANA

18 mēneši blīvi aizvērtā iepakojumā pie temperatūras +5°C līdz +30°C. SARGĀT NO SALĀ!

IEPAKOJUMS

PE kontainers 480g , PE spainis 1,6 kg, PE spainis 5 kg, PE spainis 8 kg, PE spainis 16 kg.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem, eļļas traipiem, atlupušas krāsas u. c. saķeri samazinošām detaļām. Gaisa temperatūrai jābūt > + 10°C, koka virsmu mitrums nedrīkst pārsniegt 8 %.

UZKLĀŠANA

Uzklāj ar špaktellāpstiņu un rūpīgi nolīdzina. Max viena slāņa biezums līdz 4 mm. Lielas plaisas ,caurumus, nelīdzenumus špaktelē vairākkārtīgi pēc iepriekšējā slāņa pilnīgas nožūšanas. Pēdējo slāni pēc nožūšanas slīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru. Ilgstoši izturot (ilgāk par 24 stundām) špaktelējums kļūst ļoti ciets un grūti slīpējas. Patēriņš 1,8 kg/m² (1mm). Nošpaktelēto virsmu var krāsot ar materiāliem uz ūdens bāzes vai pārklāt ar dekoratīvo apmetumu. SLĪPĒJOT IZMANTOT AIZSARGBRILLES. INSTRUMENTUS PĒC LIETOŠANAS NOMAZGĀT AR ŪDENI.

MARĶĒŠANA

EUH208 Satur maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.247-500-7)un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Špaktelmasa nav bīstama apkārtējai videi un dzīvjiem organismiem. SARGĀT NO BĒRNIEM!

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus.

Ja nokļūst acīs , nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens, izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšo iepakojumu un sacietējušo materiālu utilizē kā saimniecības atkritumus saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TRANSPORTĒŠANA

Blīvi noslēgtos iepakojumos pie temperatūras augstākas par +5°C. SARGĀT NO SALĀ!

Augstāk minētā informācija izriet no laboratorijas pārbaudēm un praktiskās pieredzes. Ražotājs nekontrolē produkta pareizu pielietojšanu un neatbild par zaudējumiem kas radušies neievērojot ražotāja INSTRUKCIJU.

SIA "Sabine-E", Mežrozīšu iela 29 ,Rīga LV -1016.E-pasts: administracija@sabine-e.lv