

TEHNISKO DATU LAPA

ELVI PUTUPLASTA LĪME

ĪPAŠĪBAS

- O Ļoti laba saķere ar koka, koka skaidu plākšņu, finiera, betona, apmetuma, ģipškartona virsmām
- O Labas līmējošas īpašības
- O Nesatur organiskos šķīdinātājus
- O Nešķīdina putu polistirolu
- O Nebojājas ilgstoši glabājot
- O Nav smaržas
- O Mazs patēriņš
- O Iekšdarbiem

TIPS

Lietošanai gatava pastas veida līme uz polivinilacetāta polimēra bāzes.

PIELIETOŠANA (PIELIETOŠANAS OBJEKTI)

Paredzēta putu polistirola, putu poliuretāna plākšņu, līstīšu un dekoratīvo elementu pielīmēšanai pie betona, apmetuma, koka, koka skaidu, finiera, ģipškartona virsmām.

TEHNISKIE PARAMETRI

Agregātstāvoklis - pastas veida masa.

Krāsa – balta

Pildviela – karbonāti, piedevas

Graudainība – līdz 40 mikroni.

Saistviela – celuloze, polivinilacetāta polimērs.

Šķīdinātājs – ūdens.

Blīvums – 1,70 +/-0,05 g/cm³.

pH – 7,5 – 8,0

Max slāņa biezums – 4mm

Sausais atlikums – 67 +/-1%

Žūšanas laiks pie 23°C, W-50% - 2mm - 2 stundas

4mm – 12 stundas

Uguns izturības klase- -C, LVS EN 15824:2009

GOS/VOC – 0 g/l

Bīstamo vielu izdalīšana - nav

UZGLABĀŠANA

18 mēneši blīvi aizvērtā iepakojumā pie temperatūras +5°C līdz +30oC. SARGĀT NO SALA!

IEPAKOJUMS

PE kontainers 480g , PE spainis 1,0 kg, PE spainis 3 kg, PE spainis 5 kg, PE spainis10 kg.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem, eļļas traipiem, atlupušas krāsas u. c. saķeri samazinošām detaļām. Gaisa temperatūrai jābūt > + 10oC, koka virsmu mitrums nedrīkst pārsniegt 8 %.

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas līmi apmaisīt. Līmi uzklāj uz pielīmējamā materiāla vienlaidu kārtā ar robaino špakteles lāpstiņu vai atsevišķu punktu veidā un piespiež pie virsmas. Max slāņa biezums līdz 4 mm. Pirms līmēšanas ieteicams virsmu nogruntēt ar dziļo grunti. 15 min laikā

ir iespējama korekcija izstrādājumu savienojuma vietā. Līmes pārpalikumus notīrīt uzreiz pēc darbu veikšanas ar mitru lupatu. Patēriņš 200 – 500 g/m2. Darba instrumentus pēc darba veikšanas mazgāt ar ūdeni.

MARĶĒŠANA

Etiķetes elementi EUH 208 : Satur biocīdu maisījumu 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-0na(EC nr.247-500-7) un

2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.220-239-6).. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Līme nav bīstama apkārtējai videi un dzīvīem organismiem. SARGĀT NO BĒRNIEM!

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus. Ja nokļūst acīs , izskalot ar lielu daudzumu ūdens , izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšo iepakojumu un sacietējušo materiālu utilizē kā saimniecības atkritumus saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TRANSPORTĒŠANA

Blīvi noslēgtos iepakojumos pie temperatūras augstākas par +5°C. SARGĀT NO SALA!

Augstāk minētā informācija izriet no laboratorijas pārbaudēm un praktiskās pieredzes.
Ražotājs nekontrolē produkta pareizu pielietošanu un neatbild par zaudējumiem kas
radušies neievērojot ražotāja INSTRUKCIJU.

SIA "Sabine-E", Mežrozīšu iela 29 ,Rīga LV -1016.

e-pasts : administracija@sabine-e.lv