

TEHNISKO DATU LAPA

ELVI UNIVERSĀLĀ GRĪDAS LĪME

ĪPAŠĪBAS

- O Liels saķeres spēks
- O Noturīga pret mitrumu
- O Viegli uzklājama
- O Iekšdarbiem

TIPS

Lietošanai gatava akrila polimera bāzes līme ar stipru mitro pielīmēšanu.

PIELIETOŠANA

Paredzēta dažādu grīdas segmateriālu (vinila segums ruļļos vai plāksnēs, PVH linolejs, segums uz poliestera vai minerālšķiedras pamatnes, paklāji uz lateksa, poliuretāna un PVH pamatnes, korķa segums) mitrai pielīmēšanai pie grīdas.

PIELIETOŠANAS OBJEKTI

Betona, ģipšbetona, kokskaidu, ģipškartona, presētā kartona un finiera plākšņu grīdas kā sausās, tā arī mitrās telpās.

TEHNISKIE PARAMETRI

Krāsa – iedzeltena

Saistviela – akrila dispersija, pildviela, piedevas

Šķīdinātājs – ūdens, līme nav jāatšķaida

Agregātstāvoklis – viskoza masa

Blīvums – 1,3 +/- 0.05 g/cm²

PH – 7,5 – 8

Sausais atlikums – 70 +/- 1 svara %

Patēriņš – 3 – 5 m²/l

Max GOS daudzums < 5 g/l

Žūšanas (nocietēšanas) laiks- 24 stundas

Līmēšana – mitrā

Darba temperatūra – augstāka par + 15° C, gaisa mitrums mazāks par 60 %

Instrumentu tīrīšana – nesacietējušu līmi ar aukstu ūdeni, sacietējušu ar šķīdinātāju (spirts)

Īpašības pēc sacietēšanas

Krāsa – iedzeltena

Adhēzija pēc 24 st - $\geq 0,03 \text{ N/mm}^2$

Pēc 7 dienām – $0,5 \text{ N/mm}^2$

Temperatūras izturība – līdz + 80°C pēc 7 dienu cietēšanas

UZGLABĀŠANA

12 mēneši blīvi aizvērtā iepakojumā pie temperatūras +5°C līdz + 30°C. Sargāt no sala!

IEPAKOJUMS

PE spainis 1 kg, 3kg, 5kg, 10kg

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pamatvirsmai jābūt iesūcošai, tīrai, gludai, attīrītai no taukiem, putekļiem, netīrumiem, un vecas krāsas. Ja nepieciešams , grīdu izlīdzina ar ūdens izturīgu grīdas špaktelepi. Līmes, seguma un grīdas temperatūrai jābūt augstākai par +15°C, relatīvam gaisa mitrumam mazākam par 60%. Kokmateriālu grīdām jābūt izžuvušām, max pieļaujamais mitrums ne lielāks par 9 – 12% .

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas līmi rūpīgi samaisīt. Līmi uzklāj uz grīdas ar sīkrobainu špaktelepstiņu, valnīša augstumam vajadzētu būt 2 – 3 mm, ļauj 20 – 30 min pažūt, ieklāj grīdas segumu uz mitras līmes kārtas un izlīdzina ar gumijas rullīti, lai neveidotos gaisa burbuļi zem seguma. Līmes patēriņš 3 – 5 m²/l. Instrumentus pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

MARKĒŠANA

EUH 208: Satur biocīdu maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.220-239-6).Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

SARGĀT NO BĒRNIEM!

DARBA AIZSARDZĪBA

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšo iepakojumu un sacietējušo materiālu utilizē kā saimniecības atkritumus saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TRANSPORTĒŠANA

Blīvi noslēgtos iepakojumos pie temperatūras augstākas par +5°C. SARGĀT NO SALA!

Augstāk minētā informācija izriet no laboratorijas pārbaudēm un praktiskās pieredzes. Ražotājs nekontrolē produkta pareizu pielietošanu un neatbild par zaudējumiem kas radušies neievērojot ražotāja INSTRUKCIJU.

SIA Sabīne – E, Mežrozīšu iela 29, Rīga, LV – 1016.

E-pasts: administracija@sabine-e.lv