

TEHNISKO DATU LAPA

ELVI DZIĻĀ GRUNTS A - 05

ĪPAŠĪBAS

- ☐ O Sienām, griestiem, grīdām
- ☐ O Ūdens tvaikus caurlaidīga
- ☐ O Dziļi nostiprina vecas, irdenas, minerālas virsmas (līdz 3mm dziļumā)
- ☐ O Izlīdzina un samazina pamatnes ūdens uzsūkšanas spēju
- ☐ O Samazina krāsas patēriņu
- ☐ O Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- ☐ O Ar minimālu aromātu
- ☐ O Nesatur organiskos šķīdinātājus un gaistošas vielas
- ☐ O Iekšdarbiem un āra darbiem
- ☐ O Gatava lietošanai

TIPS

Grunts uz sīkmolekulāras akrila dispersijas bāzes

PIELIETOŠANA (PIELIETOŠANAS OBJEKTI)

Paredzēta porainu, uzsūcošu minerālu pamatņu mitruma izturības palielināšanai, uzsūkšanas spējas samazināšanai un izlīdzināšanai, vecu, nestipru būvmateriālu virsmu nostiprināšanai pirms špaktelēšanas, flīzēšanas, apmešanas, tapešu līmēšanas un krāsošanas darbiem, pirms grīdu apdares materiālu uzklāšanas, kā arī ģipša plākšņu gruntēšanai. Grunts palielina apdares materiālu adhēziju pie pamatņu virsmām.

TEHNISKIE PARAMETRI

Sastāvs	akrila dispersijas ūdens šķīdums, modificējošas piedevas
Agregātstāvoklis	blāvi caurspīdīgs šķidrums, pēc nožūšanas caurspīdīgs
Blīvums g/cm³	1,00 +/- 0,01
pH	7,5 – 8,0
Polimēra daļiņu izmērs, mikroni	0,04
Polimēra sausnes saturs, masas %	7,0
Šķīdība ūdenī	neierobežota
Vārīšanās temperatūra , °C	100
Sasalšanas temperatūra , °C	0
Žūšanas laiks pie 23 °C , W-60%	3-4 stundas

GOS/VOC saturs, g/l	0
Bīstamo vielu izdalīšana	nav

UZGLABĀŠANA

24 mēneši blīvi aizvērtā iepakojumā pie temperatūras +5°C līdz +30°C. **SARGĀT NO SALA!**

IEPAKOJUMS

PE pudele 1l , PE kanna 3l; PE kanna 5l; PE kanna 10l; PE kanna 25l.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt izturīgai, nenasalušai, sausai un tīrai no nenoturīgiem un atdalāmiem slāņiem, taukiem, eļļas u.c. Bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar asu birsti un apstrādāt ar antibakteriālu līdzekli ELVI BAKTERICĪDS.

UZKLĀŠANA

Uz virsmas klāj ar otu, rullīti vai smidzinātāju pie gaisa temperatūras +5 °C līdz +30 °C. Vecas un nestipras virsmas gruntē atkārtoti pēc 0,5 stundām, nenogaidot pirmā slāņa pilnīgu nožūšanu. Nožūšanas laiks atkarīgs no virsmas temperatūras un piesūcināšanas dziļuma. Ja mērķis nostiprināt virsmu- tad turpmākos apdares darbus veikt ne ātrāk par 24 stundām lai nogruntētā virsma nocietinātos. Patēriņš 5-8 m²/l-pie divreizējas uzklāšanas, atkarībā no virsmas porainības. INSTRUMENTUS PĒC LIETOŠANAS NOMAZGĀT AR ŪDENI.

MARĶĒŠANA

EUH208 Satur biocīdu maisījumu 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.247-500-7)) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku reakciju.

SARGĀT NO BĒRNIEM!

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus/aizsargbrilles/aizsargapģērbu. Ja nokļūst uz ādas, mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Ja nokļūst acīs , nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens , izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ieliktas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšo iepakojumu utilizē kā saimniecības atkritumus saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TRANSPORTĒŠANA

Blīvi noslēgtos iepakojumos pie temperatūras augstākas par +5oC. **SARGĀT NO SALA!** Augstāk minētā informācija izriet no laboratorijas pārbaudēm un praktiskās pieredzes. Ražotājs nekontrolē produkta pareizu pielietošanu un neatbild par zaudējumiem kas radušies neievērojot ražotāja INSTRUKCIJU.

