

TEHNISKO DATU LAPA

ELVI KRĪTA GRUNTS

ĪPAŠĪBAS

- O Sienām, griestiem
- O Ūdens tvaikus caurlaidīga
- O Nostiprina ar krīta vai kaļķa sastāviem pārklātas birstošas virsmas līdz 2 mm dziļumam; vecas, irdenas, minerālas virsmas - līdz 4mm dziļumam.
- O Izlīdzina un samazina pamatnes ūdens uzsūkšanas spēju
- O Samazina krāsas patēriņu
- O Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- O Ar minimālu aromātu
- O Nesatur organiskos šķīdinātājus un gaistošas vielas
- O Iekšdarbiem un āra darbiem
- O Gatava lietošanai

TIPS

Grunts uz sīkmolekulāras akrila dispersijas bāzes

PIELIETOŠANA (PIELIETOŠANAS OBJEKTI)

Paredzēta ar krīta un kaļķu sastāviem pārklātu birstošu virsmu nostiprināšanai līdz 2 mm biezumam. Grunts palielina porainu, uzsūcošu minerālu pamatņu mitruma izturību, samazina un izlīdzina uzsūkšanas spēju, palielina apdares materiālu adhēziju pie virsmām. Lieto pirms špaktelēšanas, flīzēšanas, apmešanas, tapešu līmēšanas un krāsošanas darbiem, kā arī ģipša un ģipša plākšņu gruntēšanai.

TEHNISKIE PARAMETRI

T

Sastāvs	akrila dispersijas ūdens šķīdums, modificējošas piedevas
Agregātstāvoklis	blāvi caurspīdīgs šķidrums, pēc nožūšanas caurspīdīgs
Blīvums , g/cm³	1,0+/-0,01
pH	7,5 – 8,0
Polimēra daļiņu izmērs, mikroni	0,04/0,05
Polimēra sausnes saturs, masas%	10
Šķīdība ūdenī	neierobežota
Vārīšanās temperatūra , °C	100
Sasalšanas temperatūra , °C	0

Žūšanas laiks pie 23 °C un W-60% 3-4 stundas

GOS/VOC saturs, g/l 1

Bīstamo vielu izdalīšana nav

UZGLABĀŠANA

24 mēneši blīvi aizvērtā iepakojumā pie temperatūras +5°C līdz +30°C. SARGĀT NO SALA!

IEPAKOJUMS

PE pudele 1l , PE kanna 3l; PE kanna 5l; PE kanna 10l;

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt izturīgai, nenasalušai, sausai un tīrai no nenoturīgiem un atdalāmiem slāņiem, taukiem, eļļas u.c. Bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar asu birsti un apstrādāt ar antibakteriālu līdzekli ELVI BAKTERICĪDS.

UZKLĀŠANA

Uz virsmas klāj ar otu, rullīti vai smidzinātāju pie gaisa temperatūras +5 °C līdz +30°C. Krīta un kaļķa virsmas jāgruntē vairākkārtīgi, nenogaidot iepriekšējā gruntējuma nožūšanu. Gruntij pilnībā jāsamitrina krīta un kaļķa pārklājums, lai to nocietinātu. Vecas un nestipras virsmas gruntē atkārtoti pēc 0,5 stundām, nenogaidot pirmā slāņa pilnīgu nožūšanu. Nožūšanas laiks atkarīgs no virsmas temperatūras un piesūcināšanas dziļuma. Ja mērķis nostiprināt virsmu- tad turpmākos apdares darbus veikt ne ātrāk par 24 stundām. Patēriņš 5-8 m²/l-pie divreizējas uzklāšanas, atkarībā no virsmas porainības. INSTRUMENTUS PĒC LIETOŠANAS NOMAZGĀT AR ŪDENI.

MARĶĒŠANA

Etiķetes elementi EUH 208 : Satur 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-on; biocīdu maisījumu 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. SARGĀT NO BĒRNIEM!

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus/aizsargbrilles/aizsargapģērbu.

Ja nokļūst uz ādas, mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.Ja nokļūst acīs , nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens , izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ieliktas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšo iepakojumu utilizē kā saimniecības atkritumus saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TRANSPORTĒŠANA

Blīvi noslēgtos iepakojumos pie temperatūras augstākas par +5°C. SARGĀT NO SALA!

Augstāk minētā informācija izriet no laboratorijas pārbaudēm un praktiskās pieredzes.
Ražotājs nekontrolē produkta pareizu pielietošanu un neatbild par zaudējumiem kas
radušies neievērojot ražotāja INSTRUKCIJU.

SIA "Sabine-E", Mežrozīšu iela 29 ,Rīga LV -1016.

e-pasts : administracija@sabine-e.lv