

Kiilto Strong flīžu šuvju pastiprinošais līdzeklis



Izmanto kā piedevu Kiilto Saumalaasti (flīžu šuvju masai) un Kiilto Lattiasaumalaasti (flīžu šuvju masai grīdas flīzēm), lai uzlabotu šuvju masu elastību, saķeri ar virsmām, mitruma un temperatūras izturību.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Sajauc Kiilto Strong Saumavahviste ar ūdeni, kā norādīts instrukcijā. Tad pievieno atbilstošu daudzumu flīžu šuvju masas pulvera.

Neglazētas vai matētas flīzes pirms šuvju aizpildīšanas samitrina. Tas atvieglo šuvju aizdares materiāla notīrīšanu no flīzēm. Flīžu šuvju masām, kurām pievienota Kiilto Strong Saumavahviste piedeva, pastiprinās salipšanas īpašības, tāpēc tās ir grūtāk notīrīt. Flīžu un akmens virsmu porainība atšķiras, tāpēc iesakām pirms šuvju aizpildīšanas izmēģināt, cik viegli tās var notīrīt. Nedrīkst pievienot pārāk daudz Kiilto Strong Saumavahviste piedevas, jo tas padara tīrīšanu grūtāku. Flīžu šuvju masas lietošanas instrukciju atradīsiet uz tās iepakojuma.

Lai šuvotu flīzes ar šaurām un seklām šuvēm (stikla mozaīku vai sienas flīzes ar neīstajām šuvēm), var izmantot Kiilto Saumalaasti, kas uzlabota ar Kiilto Strong Saumavahviste piedevu, ja vien šuves platums un dziļums pārsniedz 1 mm. Izmantojiet gaišas krāsas aizdares materiālu, jo, ja šuvju dziļums atšķiras, tad tas var radīt atšķirīgus toņus. Neiesakām izmantot grīdas flīzēm ar dekoratīvām šuvēm, jo pastiprināta noslodze var radīt šuvju lūšanu un sadalīšanos. Detalizēta instrukcija www.kiilto.com.

Kiilto Saumalaasti	20 kg	10 kg	3 kg
ūdens	5,4 l	2,7 l	0,80 l
Kiilto Strong	1,0 l	0,5 l	0,15 l
Kiilto Lattiasaumalaasti	20 kg	10 kg	3 kg
ūdens	4,0 l	2,0 l	0,60 l
Kiilto Strong	1,0 l	0,5 l	0,15 l

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies

UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	Zemākā izmantošanas temperatūra +5 °C.
BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS	Aptuv. 1,0 kg/l
IEPAKOJUMU IZMĒRI	0,5 l plastmasas pudele
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā iepakojumā sausā vietā: 12 mēneši.



nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.