

Kiilto Pro Airseal Flex



Elastīgs un ar šķiedru pastiprināts hermētiķis, lai novērstu gaisa noplūdes konstrukcijās. Piemērots logu un durvju savienojumu, sienu un grīdu savienojumu, kā arī cauruļu blīvēšanai iekšējās un sausās vietās. Lieliska saķere ar lielāko daļu materiālu. Novērš ūdens tvaiku kustību.

PIELIETOŠANAS JOMA

Ar otu uzklājams hermētiķis pret gaisa noplūdēm.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms lietošanas produktu samaisīt. Noņemiet visus piemaisījumus, kas varētu pasliktināt adhēziju, piemēram, irdenas daļiņas, stāvošu ūdeni, putekļus, netīrumus un sāls nogulsnes. Iepriekš aizpildiet caurumus un plaisas, kas lielākas par 3 mm. Iepriekš uzpildīšanu var veikt, piemēram, ar poliuretāna putām, hermētiķi vai citu neorganisku materiālu, kas nesaraucas. Poliuretāna putu pārpalikums ir jānogriež pirms blīvējuma līdzekļa uzklāšanas.

Uzklājiet produktu vismaz divas reizes vienmērīgā slānī. Otrā slāni var uzklāt, kad pirmais slānis ir nožuvis. Produkta krāsa mainās, kad uzklātais slānis ir nožuvis.

Ja nepieciešams, Kiilto Pro Airseal Flex var izmantot ar Kiilto nostiprinošo lenti. Lentu izmanto, ja konstrukcijās vai savienojuma vietās notiek ievērojama kustība.

Ja nepieciešams, porainas pamatnes pirms Kiilto Pro Airseal Flex uzklāšanas var gruntēt ar atšķaidītu (1:1) Kiilto Fibergum Primer.

Slāņa virskārtu var pārbaudīt ar mitras virskārtas biezuma mērītāju.

Instruments: sintētisko saru ota. Instrumentus var tīrīt ar ūdeni. Ja nepieciešams, izmantojiet maskēšanas lentu, lai pasargātu virsmas. Pirms apstrādes, lenti noņemiet.

Produkta lietojuma vietas ir jāapstrādā. Produkts ir krāsojams vai to var izlīdzināt. Nepārklāta produkta mehāniskā un UV izturība ir ierobežota. Ja produkts nonāks saskarē ar citiem materiāliem, piem. līmītes, saķere jāpārbauda katrā gadījumā atsevišķi. Nevar izmantot kapilārā mitruma gadījumā.

Kiilto butila lentu var izmantot, lai izveidotu saķeri materiāliem ar vāju

PLAISU SEGTSPEĒJA	2mm (lietojot Kiilto pastiprinošo lenti)
SLĀŅA BIEZUMS	Apm. 0.5mm sauss slānis (apm. 1mm slapjš slānis)
CIETĒŠANAS ĀTRUMS	4-24 h, atkarībā no apstākļiem un slāņa biezuma
IZTURĪBA	+1 ...+50°C
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+15 - 25°C
KARSTUMIZTURĪBA SAUSĀ VEIDĀ	+1 ...+50 °C
STIEPES LŪŠANAS PUNKTS	200 %
KONSISTENCE	Ar šķiedrām pastiprināta pasta
SALIZTURĪBA	Sasalstošs
PATĒRIŅŠ	1.1 kg/m ²
SAVIEŅOJUMA STIPRĪBA	Dažādas pamatnes: Betons: >2,0MPa Koks: >0,5 MPa Nerūsējošais tērauds: >0,5MPa Kiilto Optio (izlīdzinošais maisījums): >1,5MPa Kiilto XF: >0,5MPa Parasta ūdens bāzes sienas krāsa: >0,5MPa Kiilto PU 1000 Eco: >1,5 MPa Sarkanie ķieģeļi, skaidu plātnes, gipskartons. Saķere pārsniedza pamatnes stiprību.
KRĀSAS	Tumši pelēka
IEPAKOJUMU IZMĒRI	4.5kg



adhēziju (piem., PP, PE).

Kiilto Pro Airseal Flex ir lieliska saķere ar skaidu plātnēm, saplāksni, ķieģeļiem, betonu, nerūsējošo tēraudu, grīdas izlīdzinošajiem maisījumiem un tipiskām ūdens bāzes sienu krāsām lietošanai iekšējās telpās.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz mūsu pārbaudēm un mūsu praktiskajām zināšanām. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Vietējo darba apstākļu un metožu atšķirības ietekmēs produkta veiktspēju un rezultātu. Rezultātu spēcīgi ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti saskaņā ar mūsu kvalitātes vadības sistēmu. Mēs nevaram uzņemties atbildību par nepareizu produkta lietošanu vai dominējošiem apstākļiem, kurus mēs nevaram kontrolēt. Tāpēc mēs nevaram būt atbildīgi par gala rezultātu. Lai pareizi lietotu produktu, lūdz, izlasiet produkta brošūru, darba instrukcijas un drošības datu lapu, kas pieejama vietnē www.kiilto.lv.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar ādu un svaigā produkta iedarbības, izmantojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Lai iegūtu papildinformāciju par produktu un iepakojuma pārstrādi, apmeklējiet vietni www.kiilto.lv.

UZGLABĀŠANA

Var tikt uzglabāts virs +1 °C cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, maks. 1 gadu.