

Kiilto Kerafix flīžu līme



Mitrumizturīga līme keramisko flīžu
līmēšanai uz sienām.



- gaiša
- viegli izmantojama
- gatava lietošanai
- bez izteiktas smaržas

PIELIETOŠANAS JOMA

Piemērota keramisko flīžu līmēšanai uz iekštelpu sienām. Kiilto Kerafix var izmantot arī polistirēna un putuplasta lokšņu līmēšanai. Nav piemērota flīzēšanas darbiem vietās, kas ir nepārtrauktā saskarē ar ūdeni.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Kā pamatne var būt betons, mūrētas sienas, izlīdzinātas virsmas, kā arī cementa bāzes un ģipškartona plāksnes. Virsmai jābūt sausai, stingrai, bez putekļiem un stabīlai (pareizi nostiprinātai). Keramiskās flīzes var līmēt arī uz vecas flīžu virsmas vai cieta plastikāta sienas seguma: šādos gadījumos jauno flīžu šuvju aizpildīšanu veikt ne agrāk kā pēc 5–7 dienām pēc flīžu pielīmēšanas. Vecu flīžu virsmas un plastikāta segumus pirms flīžu uzklāšanas nomazgāt ar Kiilto Laattapesu līdzekli. Plastikāta virsmas, lai uzlabotu līmes saķeri, ar smilšpapīru jāpadara raupjākas.

Līmi uzklāt uz pamatnes ar gludu lāpstiņu, pēc tam to izlīdzināt ar robainu lāpstiņu. Flīzes jāpiespiež pie virsmas nekavējoties. Šuvju platumam jābūt vismaz 2 mm. Flīzes vai plāksnes stāvokli var izmainīt apmēram 15 minūšu laikā pēc piespiešanas. Flīžu šuvju aizpildīšanu var veikt ne agrāk kā 24 stundas pēc flīžu pielīmēšanas. Neuzsūcošu virsmu gadījumā šuvju aizpildīšanu var veikt tikai pēc 5–7 dienām. Žūšanu nedrīkst mēģināt paātrināt.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvaieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet

PAMATNES MITRUMS	betons: maks. 4 % pēc svara vai < 90 % relatīvais mitrums
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+18–25 °C
SALIZTURĪBA	Sasalst (pēc nožūšanas līmes šuve iztur salu)
PATĒRIŅŠ	1–2 m²/l atkarībā no lāpstiņas robiņu veida un flīzes lieluma
BLĪVUMS/IPATNĒJAIS SVARS	1,45 kg/l
SAISTVIELAS VEIDS	Stirola akrilāta dispersija
IESTRĀDES LAIKS	10–20 min. atkarībā no apkārtējiem apstākļiem
IEPAKOJUMU IZMĒRI	1 l, 3 l, 10 l
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.



aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.