

Kiilto Keramix A+X



Ļoti ātri žūstoša divkomponentu hidroizolācijas membrāna mitrām vietām, kā arī balkoniem un terasēm pirms flīzēšanas. Piemērota arī ārdarbiem un neapkurinātām iekštelpām. Piemērota arī gaisa un radona noplūžu hermetizēšanai.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- ātri žūstošs, labas pašizlīdzinošās īpašības, pastas konsistence, ideāli piemērots izlīdzināšanai un izvadu hermetizēšanai
- mitrām zonām dzīvokļos un publiskās zonās
- veikts salizturības tests terasēm, balkoniem un neapsildītām mitrām zonām
- ātri nožūst: 1 + 1,5h
- testēts piemērotībai pret gaisa noplūdēm (Vahanen)

PIELIETOŠANAS JOMA

Kiilto Keramix A+X ir divkomponentu hidroizolācijas membrāna izmantošanai iekšdarbiem un ārdarbiem pirms flīzēšanas. Piemērota uzklāšanai gan ar rullīti, gan otu. Ja izmanto ārdarbiem, armējiet pievadus un šuves ar butila lenti. Piemērota arī gaisa noplūžu hermetizēšanai.

Nav izmantojama vietās, kas pastāvīgi atrodas zem ūdens (piemēram, baseinos), vai vietās, kas pakļautas vairāk nekā 70 °C temperatūras iedarbībai (piemēram, saunu tvaika telpu sienām). Salīdzinot ar citām Kiilto hidroizolācijas membrānām, divkomponentu Keramix A+X piemīt visaugstākā tvaiku caurlaidība. Tas nozīmē, ka šī membrāna nodrošinās elpojošāko membrānu pazemes būvēs. Tomēr jāpārliecinās, ka zem Keramix A+X membrānas nenokļūst kapilārais mitrums.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

PAPILDINFORMĀCIJA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

PAMATNES MITRUMS	Ar Kiilto produktiem špakteļtas vai izlīdzinātas grīdas un sienas var apstrādāt ar hidroizolācijas materiāliem pēc tam, kad pagājis attiecīgā izlīdzināšanas maisījuma vai špakteles tehniskajā informācijā norādītais žūšanas laiks.
PLAISU SEGSPĒJA	Jauns betons < 90 % relatīvais mitrums Vecs betons < 95 % relatīvais mitrums Ņemiet vērā, ka apkārtējām konstrukcijām var būt nepieciešams zemāks betona mitrums nekā hidroizolācijas membrānai.
SLĀŅA BIEZUMS	1. kategorija: 0,4 mm (1,5 kg/m²) ETAG ≥ 0,75 mm (EN 14891) ≥ 0,75 mm (-5 °) (EN 14891)
PAMATNE	0,8 mm
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	Betons, mūris, izlīdzinošais maisījums uz cementa bāzes un celtniecības plāksnes, kas paredzētas mitrām telpām.
KARSTUMIZTURĪBA SAUSĀ VEIDĀ	+10–25 °C
SALIZTURĪBA	Maks. 70 °C
	Šķidrās komponentas A sasalst

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

PATĒRIŅŠ	1,5 kg/m ² maisījuma masa (divas uzklāšanas reizes)
SAJAUKŠANAS ATTIECĪBA	1 : 1 (A + X) parastai lietošanai 3,5 : 5 (A + X) sienu pievadu hermetizēšanai 4,25 : 5 (A + X) grīdas pievadu hermetizēšanai
MAISĪJUMA KRĀSA	Pelēka
SAVIENOJUMA STIPRĪBA	≥0.5 MPa
BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS	Aptuv. 1,2 kg/l
SAISTVIELAS VEIDS	Stirola akrilāts (A komponents) un cements (X komponents)
IESTRĀDES LAIKS	Aptuv. 45 min.
ŪDENS TVAIKA CAURLAIDĪBA	$W = 90 \times 10^{-12} \text{ kg}/(\text{m}^2\text{sPa})$, $S_d = 2,2 \text{ m}$
IEPAKOJUMU IZMĒRI	5 + 5 kg 10 + 10 kg
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.