

Kiilto Fix Primer



Īpaša gatavā grunts, kas ir sevišķi labi piemērota neuzsūcošām sienu un grīdu virsmām iekšējās un ārējās platībās.



LEED



- Īdens bāzes
- Ātri žūstoša
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

PIELIETOŠANAS JOMA

Īdens bāzes smilti saturoša grunts. Uzlabo saķeri pirms virsmas izlīdzināšanas vai flīzēšanas. Piemērota blīvām sienu un grīdu virsmām iekšējās un ārējās platībās.

Piemērota šādu materiālu gruntēšanai:

- Neuzsūcošas virsmas, piemēram, krāsotas virsmas vai PVC segumi un krāsotas vai ar PVC pārklātas tērauda loksnes (piemēram, saliekamās "metāla vannas istabas"). Pirms gruntēšanas no flīzējamās virsmas notīriet vaska, taukvielu un netīrumu paliekas, izmantojot sārmmainu tīrīšanas līdzekli, un rūpīgi noskalojiet. Pēc nožūšanas, ja nepieciešams, virsmu var slīpēt ar smilšpapīru. Kārtīgi notīriet slīpēšanas putekļus.
- Blīvas, stingras un neputeklīgas betona un cementa bāzes izlīdzinošo maisījumu virsmas (novērsiet kapilārā mitruma iesūkšanos virsmā). Virsmu attīra no cementa pienu, putekļiem, netīrumiem un taukvielām. Ja nepieciešams, slīpējiet virsmu.
- Ģipškartona plāksnes, saplāksnis un skaidu plāksnes.

Gruntij ir laba mitrumizturība. Pateicoties viskozajai konsistencei, grunts nenoplūst uz vertikālām virsmām un šķakatas veido minimāli. Izveido labu saķeri starp virsmu un izlīdzinošo maisījumu. Cementa sārmmainība nesamazina grunts efektivitāti. Nevar izmantot kā piedevu grīdas izlīdzinošiem maisījumiem.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Lai nodrošinātu vienmērīgu smilšu graudiņu konsistenci pirms lietošanas grunts rūpīgi jāsamaisa. Kiilto Fix Primer uzklāj plānā un vienmērīgā kārtā, piemēram, ar rullīti vai otu. Pirms izlīdzināšanas vai flīzēšanas darbiem uzgaidiet aptuveni vienu stundu, līdz grunts nožuvusi. Žūšanu būtiski ietekmē tādi apkārtējie apstākļi kā telpas temperatūra, pamatnes struktūra un mitrums. Tāpēc mūsu rekomendācijā dotos datus var uzskatīt tikai par pamatinformāciju. Izlīdzināšana jāveic ne vēlāk kā 24 stundas pēc gruntēšanas.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta

PAMATNES MITRUMS	Betons < 90 % relatīvais mitrums
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	Optimālā temperatūra +18–20 °C, minimālā +10 °C
SERTIFIKĀCIJAS UN	M1
SALIZTURĪBA	Sasalst
PATĒRIŅŠ	1 l aptuveni 5 m ²
BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS	1,05
KRĀSAS	Zili violeta
IEPAKOJUMU IZMĒRI	1, 3, 5 un 10 l plastmasas tvertnē
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā iepakojumā maks. 1 gads sausus apstākļos.



nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.