



BINDO 20

Noturīga, pusmatēta krāsa sienām

- ✓ Piešķir sienām noturīgu, pusmatētu apdari (izturība pret mitro berzi, ISO 11998 - 1. klase)
- ✓ Paredzēta sienu krāsošanai dzīvojamās un sabiedriskās telpās
- ✓ Viendabīga konsistence, ātri žūst un viegli klājas
- ✓ Ziemeļvalstu sertifikāts "Ziemeļu Gulbis" apliecina atbilstību stingriem vides standartiem
- ✓ Krāsai ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Viendabīga un bieža emulsijas krāsa bieži mazgājamu sienu krāsošanai. Ar noturīgu, pusmatēto pārklājumu krāsa ļauj iegūt ilglaicīgu rezultātu, un sienas ilgāk izskatīsies svaigi. Krāsa viegli klājas un ātri žūst, kas ļauj panākt profesionāla izskata rezultātu bez lielas piepūles. Krāsotā virsma ir noturīga pret mazgāšanu.

Plaša toņu izvēle. Krāsai **Bindo 20** ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs. Krāsai ir piešķirts Ziemeļvalstu sertifikāts "Ziemeļu Gulbis", kas apliecina atbilstību stingriem vides standartiem.

PIELIETOJUMS

Krāsa ir paredzēta bieži mazgājamu sienu krāsošanai dzīvojamās istabās un sabiedriskās telpās piemēram, virtuvēs, priekšnamos, kāpņu telpās, birojos un sabiedriskās telpās (skolas, bērnudārzi, veikali, viesnīcas, restorāni). Tā ir piemērota arī vannas istabas sienu krāsošanai, ja tās nav tieši pakļautas ūdens iedarbībai.

PAMATVIRSMĀ

Var lietot jaunām un iepriekš krāsotām apmetuma, betona un ķieģeļu virsmām, ģipša plātnēm, krāsojamām un stikšķiedras tapetēm, špaktelētām virsmām, kā arī nogruntētām kokšķiedras un kokskaidu plātēm. Uzmanību! Vannas istabām jāizmanto īpašas pret mitrumu noturīgas ģipškartona plāksnes, kā arī speciāla mitrumizturīgā špaktelēšanas tepe un gruntskrāsa.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Pamatvirsmai jābūt sausai, tīrai, bez taukiem un putekļiem. Vajadzības gadījumā virsma jānomazgā ar remdeņu ūdeni, ļoti netīrām virsmām jāizmanto piemērots mazgāšanas līdzeklis. Pēc mazgāšanas līdzkļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Vecā atdalījusies krāsa un slikti saistītas virskārtas jānotīra līdz stingrai pamatnei. Lai uzlabotu sasaistīšanos, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu krāsota virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.
- Pamatvirsmas plaisas un nelīdzenumi jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi no **Sadolin** produktu klāsta. Virsma gludi jānoslīpē un jāattīra no putekļiem. Vannas istabām lietojama mitrumizturīgā špaktelēšanas tepe Maxi Aqua.

GRUNTĒŠANA

- Poraina, piem., špaktelēta vai iepriekš nekrāsota apmetuma, betona un ķieģeļu virsma, kā arī ģipša plātnes jānogruntē ar gruntskrāsu **Grund**.
- Iepriekš neapstrādātas kokšķiedras un kokskaidu plates un atšķirīgas porainības (piem., daļēji špaktelēta) virsma jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**.
- Iepriekš ar alkīda vai eļļas krāsu pārklāta virsma, kā arī rūpnieciski apstrādāta virsma jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**.
- Veca, ar kaļķu krāsu krāsota virsmas kārtā jānoņem un jāsasaista ar gruntskrāsas **Silikat Base** un ūdens maisījumu attiecībā 1:1 vai jānogruntē ar piemērotu gruntskrāsu.
- Līmes krāsas kārtā ir pilnībā jānoņem, un pirms krāsošanas virsma jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**.
- Pēc nožūšanas nogruntētā virsma viegli jānoslīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru, pēc tam tā jāattīra no putekļiem.
- Vannas istabām lietojama gruntskrāsa **Super Grund**.
- Ja nepieciešama spilgta toņa krāsa (sarkana, dzeltena, oranža), ieteicams pamatvirsmas gruntēšanai izmantot gruntskrāsu, kuras tonis ir pēc iespējas tuvāks apdares krāsas tonim, vai uzklāt uz virsmas papildu krāsas kārtu.

BEIGU APDARE

Pirms lietošanas produkts **Bindo 20** labi jāsamaisa. Uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas ar rullīti, otu vai smidzinātāju, starp kārtām ļaujot virsmai pilnībā nožūt. Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja temperatūra ir augstāka vai zemāka nekā ieteikts vai ir caurvējš, var veidoties nekvalitatīva krāsas plēve.

Krāsa ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Krāsu atšķaidot vai uzklājot uz virsmas plānākā kārtā nekā ieteikts var pasliktināties produkta īpašības.



Tapešu (izņemot vinila tapetes), krāsojamo tapešu, auduma vai stiklšķiedras tapešu krāsošana: virsma jāattīra no putekļiem. Virsma jānogrun-tē ar gruntskrāsu **Super Grund**. Krāsa jāpārbauda 1 kvadrātmētru lielā laukumā, lai pārlicinātos, ka papīrs neatdalās. Ja papīra vai stiklšķied-ras tapetes ir nesen pielīmētas, jāievēro uz līmes iepakojuma norādītais žūšanas laiks.

VIRSMAS TĪRĪŠANA

Normālos apstākļos krāsas plēve galīgi sacietē 4 nedēļu laikā pēc krāsošanas, tāpēc virsmu nedrīkst mazgāt vai tīrīt, līdz nav pagājis norādītais laiks. Pēc 4 nedēļām virsma kļūst noturīga pret tīrīšanu.

Netīru krāsotu virsmu tīra ar remdenu tīru ūdeni, vajadzības gadījumā var izmantot neitrālu (pH 6–7) tīrīšanas līdzekli. Nav piemēroti tīrīšanas līdzekļi, kas satur organiskos šķīdinātājus (piemēram, spirtu). Virsmas tīrīšanai izmantojama mitra drāna vai miksts sūklis. Neizmantojot abrazī-vus tīrīšanas līdzekļus, raupjus sūklus vai cietas suku. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

TEHNISKIE DATI

Pielietojums	sausām telpām
Saistviela	kopolimēra dispersija
Spīduma pakāpe ISO 2813:2014 (60°)	pusmatēta, 20
Izturība pret mitro berzi ISO 11998 (28 d., 200 ciklu)	1. klase
Patēriņš	uz iepriekš krāsotas virsmas: 10–12 m ² /l; uz iesūcošas virsmas: 7–9 m ² /l
Žūšanas laiks (23 °C, rel. mitrums 65%)	putekļneuzņēmīga pēc 1 stundas, nākamo kārtu var klāt pēc 2 stundām
Termoizturība (ISO 3248:2000)	īslaicīgas augstas temperatūras iedarbības (24 stundas, +125 °C) rezultātā izskats nemainās; ilglaicīgas augstas temperatūras iedarbības rezultātā var mainīties tonis un spīdums
Tvaikcaurlaidība (ISO 7783:2011)	V ₂ klase– vidēji (V= 34 g/(m ² *d))
Atšķaidītājs	ūdens. Produkts ir gatavs lietošanai, nav jāatšķaida. Vajadzības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% no tilpuma
Tonēšana	tonēšanas sistēma "Acomix", pilns toņu klāsts
Darbarīki	ota, rullītis, smidzinātājs
Smidzinātājs	uzgalis 0,017"–0,025", spiediens 150–200 bar, smidzināšanas leņķis 30–60°
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs	≤ 1 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/a) - 30 g/l)
Glabāšana	neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C) 3 gadus. Sargāt no sala.
Iepakojums	0,9 l / 2,5 l / 9 l

DARBA IETEIKUMI

Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja temperatūra ir augstāka vai zemāka nekā ieteikts vai ir caurvējš, var veidoties nekvalitatīva krāsas plēve.

Pirms nākamās kārtas klāšanas iepriekšējai krāsas kārtai jābūt labi nožuvušai. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukuma; pārtraukumi ir pieļau-jami tikai stūros.

Krāsa jāuzklāj bagātīgi, lai krāsotā virsma ilgāk saglabātu mitrumu, jo tā būs vieglāk to izlīdzināt. Lai noteiktu nepieciešamo krāsas daudzumu, jāizmanto marķējumā norādītie dati par patēriņu. Krāsojot sienas, krāsa jāizlīdzina, virzot rullīti uz augšu un uz leju tā, lai katra krāsas triepiena pēdējais gājiens tiek veikts ar rullīti vienā un tajā pašā virzienā pāri sienai.

DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Pēc norīšanas steidzami meklēt medicīnisko palīdzību. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot smidzinājumu, miglu.

ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/a) - 30 g/l. GOS saturs produktā < 1 g/l.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas tvertni. Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts novadīt kanalizācijā vai ūdenstilpēs. Šķidrās krā-sas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

RAŽOTĀJS

Akzo Nobel, Zviedrija

PĀRSTĀVIS:

SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 6751 7018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot, lai izraudzītos produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radu-šies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstā-vis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.