

GRUND

Gruntskrāsa sienām un griestiem

- ✓ Gruntskrāsa ir lieliski piemērota sīku plaisu, defektu un nelīdzenumu aizpildīšanai un vieglai pārklāšanai
- ✓ Var tonēt gaišos toņos
- ✓ Ziemeļvalstu sertifikāts "Ziemeļu Gulbis" apliecina atbilstību stingriem vides standartiem
- ✓ Gruntskrāsai ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Gruntskrāsa iekštelpu sienām un griestiem nodrošina lielisku segtspēju un teicamas aizpildīšanas īpašības. Tā viegli aizpilda nelielas plaisas, nepilnības un nelīdzena virsmas, veidojot gludu virsmu krāsas uzklāšanai. Viendabīgās konsistences sastāvs nodrošina ērtu krāsas uzklāšanu un iespēju panākt profesionāla izskata rezultātu bez lielas piepūles. Gruntskrāsu var tonēt gaišos toņos.

Gruntskrāsai ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs. Gruntskrāsai ir piešķirts sertifikāts "Ziemeļu Gulbis", kas apliecina atbilstību stingriem vides standartiem.

PIELIETOJUMS

Gruntskrāsa ir piemērota porainu virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas, piemēram, ģipša, apmetuma un betona virsmām, kā arī iepriekš nekrāsotām ģipša plātnēm.

PAMATVIRSMĀ

Gruntskrāsa ir piemērota tādu porainu virsmu gruntēšanai kā, piem., špaktelētas, apmetuma un betona virsmas, kā arī iepriekš nekrāsotas ģipša plātnes, pirms krāsošanas ar apdares krāsu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Pamatvirsmā jābūt sausai, tīrai, bez taukiem un putekļiem. Virsma jānomazgā ar remdenu ūdeni, ļoti netīrām virsmām jāizmanto piemērots mazgāšanas līdzeklis. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Vecā atdalījusies krāsa un slikti saistītas virskārtas jānotīra līdz stingrai pamatnei. Lai uzlabotu sasaistīšanos, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.
- Pamatvirsmas plaisas un nelīdzenumi jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi no Sadolin produktu klāsta. Nošpaktelētā, nožuvusi virsma gludi jānoslīpē un jāattīra no putekļiem.

GRUNTĒŠANA

- Poraina, piem., špaktelēta vai iepriekš nekrāsota apmetuma, betona un ķieģeļu virsma, kā arī ģipša plātnes jānogruntē ar gruntskrāsu Grund.
- Pirms lietošanas gruntskrāsa labi jāsamaisa.
- Gruntskrāsa Grund ir gatava lietošanai, tomēr vajadzības gadījumā to var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma).
- Gruntēšanai lietojams rullītis, ota vai smidzinātājs.
- Pirms apdares virsmas krāsošanas gruntskrāsas kārtai jābūt labi nožuvušai. Gruntēšanas un krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja temperatūra ir augstāka vai zemāka, nekā ieteikts, vai ir caurvējš, var veidoties nekvalitatīva gruntējuma plēve.
- Nogruntētā virsma viegli jānoslīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru un jāattīra no putekļiem.
- Ja krāsošanai būs nepieciešama spilgta toņa krāsa (sarkana, dzeltena, oranža), atbilstošas segtspējas nodrošināšanai virsmu ieteicams gruntēt ar gruntskrāsu, kuras tonis ir pēc iespējas tuvāks apdares krāsas tonim.

BEIGU APDARE

Nogruntētā sausā virsma jānoskalo, izvēloties krāsu no Sadolin produkcijas klāsta.

KRĀSOTĀS VIRSMAS TĪRĪŠANA

Normālos apstākļos krāsas plēve galīgi sacietē 4 nedēļu laikā pēc krāsošanas, tāpēc virsmu nedrīkst mazgāt vai tīrīt, līdz nav pagājis norādītais laiks. Pēc 4 nedēļām virsma kļūst izturīga pret tīrīšanu.

Netīru krāsotu virsmu tīra ar remdenu tīru ūdeni, vajadzības gadījumā var izmantot neitrālu (pH 6-7) tīrīšanas līdzekli. Nav piemēroti tīrīšanas līdzekļi, kas satur organiskos šķīdinātājus (piemēram, spirtu). Virsmas tīrīšanai izmantojama mitra drāna vai mīksts sūklis. Neizmantojot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, raupjus sūklus vai cietas sukuks. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	sausām telpām
Saistviela	kopolimēra dispersija
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	stipri matēta
Izturība pret mitro berzi ISO 11998 (28 d., 200 ciklu)	3. klase
Patēriņš	uz iepriekš krāsotas virsmas: 10–12 m ² /l; uz iesūcošas virsmas: 7–9 m ² /l
Žūšanas laiks (23 °C, rel. mitrums 65%)	puteķļneuzņēmīga pēc 1 stundas, nākamo kārtu var klāt pēc 2 stundām
Atšķaidītājs	ūdens. Produkts ir gatavs lietošanai, nav jāatšķaida. Vajadzības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% no tilpuma
Tonēšana	tonēšanas sistēma "Acomix", tikai gaišie toņi
Darbarīki	ota, rullītis, smidzinātājs
Smidzinātājs	uzgalis 0,017"–0,025", spiediens 150–200 bar, smidzināšanas leņķis 30–60°
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs	≤ 1 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/a) - 30 g/l)
Glabāšana	neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C) 3 gadus. Sargāt no sala.
Iepakojums	2,5 l / 4,5 l / 9 l

DARBA IETEIKUMI

Pirms krāsošanas gruntējumam jābūt pilnīgi sausam. Gruntēšanas un/vai krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja temperatūra ir augstāka vai zemāka, nekā ieteikts, vai ir caurvējš, var veidoties nekvalitatīva krāsas plēve.

Pirms nākamās kārtas klāšanas iepriekšējai krāsas kārtai jābūt pilnīgi sausai. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukuma; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.

Krāsa jāuzklāj bagātīgi, lai krāsotā virsma ilgāk saglabātu mitrumu, jo tā būs vieglāk to izlīdzināt. Lai noteiktu nepieciešamo krāsas daudzumu, jāizmanto marķējumā norādītie dati par patēriņu. Krāsojot sienas, krāsa jāizlīdzina, virzot rullīti uz augšu un uz leju tā, lai katra krāsas triepiena pēdējais gājiens tiek veikts ar rullīti vienā un tajā pašā virzienā pāri sienai.

DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Pēc norīšanas steidzami meklēt medicīnisko palīdzību. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot smidzinājumu, miglu.

ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/a) – 30 g/l. GOS saturs produktā < 1 g/l.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas tvertni. Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts novadīt kanalizācijā vai ūdenstilpēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

RAŽOTĀJS

Akzo Nobel, Zviedrija

PĀRSTĀVIS:

SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: (5) 6751 7018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot, lai izraudzītos produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.