

Pretsala līdzeklis -12°C būvjavām un betoniem.

„WINTERMIX”

Apraksts

Ļoti efektīva ķīmiska piedeva betonēšanai ziemas apstākļos (līdz – 12°C). Pazemina ūdens sasalšanas temperatūru un paātrina betona un javas cietēšanas procesu. Nesatur hlora jonus. Neizsauc metāla stieģojuma elektroķīmisko koroziju.

Īpašības:

Rada drošus betona un būvjavu iestrādes apstākļus pie pazeminātām temperatūrām līdz -12°C. Neizsauc metāla konstrukciju un stieģojuma elektroķīmisko koroziju, nesatur hlora jonus.

Izmantošana:

„WINTERMIX” piedevu pievieno betona maisījumam iepriekš sajaucot ar maisījumam paredzēto ūdeni, vai pēc ūdens pievienošanas.

Rekomendējamais „WINTERMIX” patēriņš ir no 0,5 līdz 2,5 litriem uz 45 kg cementa atkarībā no apkārtējās vides temperatūras. Pie betona cietēšanas temperatūras +4°C....-1°C dozācija 0,5 litri, pie -1°C....-5°C dozācija 1,5 litri, pie -5.°C....-12°C dozācija 2,5 litri. Iepriekš jāpārlicinās, vai šķembas nav klātas ar ledus kārtiņu. Sala apstākļos darba maisījums jāiestrādā ne vēlāk kā 30 min pēc sagatavošanas, pēc iestrādāšanas jāapsedz lai pasargātu no aukstiem vējiem. Javas vai betona temperatūrai pirms „WINTERMIX” pievienošanas jābūt vismaz +16°C.

Var lietot kopā ar produktu „VINMIX”, „BMP” javas plastifikatoru

Ieteicamās maisījuma kompozīcijas: pie temperatūrām, zemākām par ūdens sasalšanas punktu, betonus nedrīkst iejaukt ar vājāku izejmateriālu attiecību par 1:2:4 (Cem.: Sm.: Šķ)

Patēriņš: 0,5L – 2,5L uz 45kg cementa.

Fasējums: 1L, 5L, 25L.